

**TITAN  
EMPILS PRF01**

**NEW**

# ЭМАЛЬ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ АЛКИДНО-СТИРОЛЬНАЯ TITAN

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия для чистых, ранее окрашенных и ржавых (плотно держащейся ржавчины) металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений. Возможно нанесение на деревянные поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая гамма	Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.
Блеск	Высокоглянцевый.
Расход	Однослойное покрытие 50–120 г/кв. м – в зависимости от цвета, способа нанесения, подготовки и фактуры поверхности
Разбавитель	Сольвент, ксилол.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания	При 20°C и относительной влажности воздуха 65±5% время высыхания не более 1 часа.
Плотность	1,1–1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Сухой остаток по объему	Около 40%.
Стойкость пленки	Стойкость пленки к статическому воздействию масел, воды, 3% раствора NaCl: не менее 48 часов.
Хранение и транспортировка	При температуре от -40 до +40 в плотно закрытой таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Срок службы	Прогнозируемый срок службы покрытия при соблюдении всех рекомендаций до 10 лет.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли и грязи. Удалить жировые пятна, рыхлую и непрочно держащуюся ржавчину, окалину и т. д. При нанесении на старые покрытия поверхность зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить ветошью. Рекомендуется сделать пробное окрашивание, в случае вспучивания или отслоения старого покрытия его необходимо удалить. Для снижения расхода эмали и обеспечения высокой надежности покрытия рекомендуем предварительно загрунтовать поверхность.



**УПАКОВКА**

## Степень блеска

