



Версия для печати

закрывать окно



ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ С ЭФФЕКТОМ «ЗЕРНИСТОСТИ»

Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной акриловой дисперсии с равномерно зернистой структурой.

Скрывает небольшие неровности основания.

Легко наносится.

Образуемый рельеф получается плавным и приятным на ощупь.

Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам.

Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП.

Не содержит растворителей, без запаха.

Размер зерна: 1,5мм, 2мм, 3мм.

Допускает мытье окрашенной поверхности.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпательвать. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать воднодисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 1-2 слоя специальной грунтовки под декоративные штукатурки. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%. Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина слоя примерно должна быть равна размеру крупных гранул). Декоративную штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. В зависимости от предполагаемой структуры следует равномерно растереть пластиковой кельмой круговыми, вертикальными или хаотичными движениями. Открытое время для моделирования рисунка – 20 минут. Инструмент необходимо периодически мыть. Очистка инструмента – вода. Во избежание стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом структурирует покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».

Хранение:

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.

Фасовка: 15 кг

Время высыхания:

При температуре 20°C и относительной влажности 60%, 48 ч

Полный набор прочности – 10 суток

Примерный расход: 2,0-6,0 кг/м² (в зависимости от размеров зерна)

Инструмент: Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма.

Состав:

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.

Колеровка: Вручную универсальными или водными колорантами (не более 5%).

Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

закрывать окно