



Версия для печати

заккрыть окно



КРАСКА ФАКТУРНАЯ

Краска представляет собой белую вязкую однородную массу. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие, скрывающие мелкие дефекты стен. Отличается высокой твердостью и атмосферостойкостью. Возможно последующее нанесение воднодисперсионной краски другого цвета на высохшее фактурное покрытие. Готова к применению.

Область применения:

Предназначена для получения декоративного рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. видах минеральных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров).

Типы поверхностей:

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. виды минеральных поверхностей

Подготовка поверхности:

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Перед нанесением краски загрунтовать поверхность воднодисперсионной грунтовкой. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать и загрунтовать.

Хранение:

Хранить 2 года в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Фасовка: 9 кг, 18 кг

Виды работ: для внутренних и наружных работ

Время высыхания:

Время корректировки фактуры: в течение 1 часа. Время высыхания до потери подвижности: 2-6 часов. Время полного высыхания: 24 часа. Полный набор твердости и прочности происходит в течение 7-10 суток.

Примерный расход: 0,7-1 м²/кг

Инструмент: Кисть, валик, шпатель

Состав:

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, мел, молотый мрамор, гидроксипропилцеллюлоза, целевые добавки.

Колеровка: Краска колеруется с помощью водных или универсальных колеровочных паст: пропорция на 1 кг краски не более 50 г колера

заккрыть окно