



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ

ХЛОРКАУЧУК СТРОНГ (CHLOROKAUCZUK STRONG)

суперпрочная хлорокаучуковая эмаль

Назначение:

Грунто-эмаль предназначена для поверхностной и защитной окраски и обновления предварительно загрунтованных стальных, чугунных и бетонных поверхностей, а также цементно-известковых штукатурок (неподверженных стиранию).

Особенности:

- высокая износостойкость
- долговечность блеска
- образует гладкие, эластичные покрытия
- ударостойкая
- долговечная антикоррозийная защита
- 5 лет защиты

Цвет	белый и 10 готовых цветов
Степень блеска	глянцевая
Время вытекания, вискозиметр 4 мм, [с]	50÷110
Плотность, 20±0,5°C, [г/см ³]	0,940÷1,200
Количество слоев	1-3
Время высыхания слоя, 23±2°C (6 ст.), [ч]	24 (сухая на ощупь)
Поверхностная окраска, [ч]	через 1,5 или 72
Способ нанесения	кисть, краскопульт HVLP
Рекомендуемые инструменты бренда DEKORAL GOLD	кисть плоская, Кисть OVAL
Расход на один слой	до 8 м ² /л
Растворитель	растворитель для хлорокаучуковых и ПВХ-
изделии общего назначения	

Способ применения

Подготовка поверхности

Стальные и чугунные поверхности, предназначенные под окраску, должны быть сухими, обеспыленными, обезжиренными, без загрязнений. Поверхность следует очистить до металлического блеска.

Бетонные поверхности и цементно-известковые штукатурки загрунтовать грунтом

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78-80-700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



Dekoral Akrogrunt по соответствующей выдержке.
При обновлении красочного покрытия, старую краску следует отшлифовать и обеспылить. Удалить шелушащуюся и потрескавшуюся краску.

Покраска

Краску перед употреблением тщательно размешать.
Для получения долговечной антикоррозийной защиты следует наносить два слоя эмали, 3 при покраске краскопультом.
При обновительной покраске, без следов коррозии, допустим 1 слой эмали.
При покраске кистью, следующий слой наносить не позже 1,5 ч «мокрый по мокрому» или по истечении 72 ч.
При плохо очищенных поверхностях, в зависимости от коррозионной агрессивности среды применить Грунт Антикоррозийный Dekoral.

Дополнительная информация

Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.
После окончания покраски инструменты необходимо вымыть растворителем.
Для покраски небольших поверхностей рекомендуем использовать краскопульт HVLP.
5 лет защиты при:
1. покраске правильно приготовленных металлических поверхностей (по PN EN-ISO 12944-4 и ISO 8501-1, степень 3)
2. вертикальных поверхностей, находящихся вне сильного солнечного нагрева, в сухом, прохладном месте. В низкоррозионной среде, напр. C1, C2 по ISO 12944.
3. рекомендуемой суммарной толщине покраски от 100 до 140 микрон.

Техника безопасности

Легковоспламеняющееся вещество.
Хранить от детей.
Не сливать в канализацию.
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла.
Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.
Следуйте инструкции на упаковке.
Подробная информация находится в Карте Безопасности.

Стандарт: ZN-PPGDP- 176
Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены
Код PKWiU: 24.13.12-29.00
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Символ термометра 0°C ÷ +30°C

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/i/FR): 500 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 500 г/л.

Фасовка 1 л, 2,5л, 10л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl