

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ



АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ (PODKŁAD ANTYKOROZYJNY)

Назначение:

Антикоррозионный грунт предназначен для покраски стальных и чугунных поверхностей, в качестве грунта под поверхностные краски: фталевые, модифицированные фталевые, нитроцеллюлозные и хлорокаучуковые эмали. Полученное покрытие характеризуется хорошими антикоррозионными, механическими свойствами и высокой устойчивостью.

Особенности:

- Базовая защита металла
- Устойчивость к ударам
- Высокая плотность и эластичность покрытия
- Превосходная антикоррозионная устойчивость в комплектах

Цвет	2 (оксидный красный, серый светлый)
Степень блеска	матовая
Время вытекания, вискозиметр 4 мм, [с]	60 ÷ 100
Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]	1,45
Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя, 23±2°C (ст.4), [ч]	24
Следующий слой, [ч]	через 3
Способ нанесения	кисть, краскопульт

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



Расход на один слой до 11 м²/л

Разбавитель растворитель для фталевых изделий общего назначения

Способ применения

1. Подготовка поверхности

С поверхности, предназначенной под покраску удалить загрязнения, неровности, обезжирить и высушить.

2. Покраска

- Перед покраской продукт тщательно размешать.
- Изделие наносить кистью, пневмо- или гидрораспылителем.
- Необходимы 1-2 слоя грунта, в зависимости от степени подвержения покрытия воздействию атмосферных факторов и механических повреждений.
- В случае необходимости разбавить растворителем (макс. 3% объема).

Дополнительная информация:

- Покраску проводить и сушить покрытие в темп. как минимум +5 °С. Низкая температура и повышенная влажность удлиняют время высыхания покрытия.
- После покраски инструменты вымыть растворителем для фталевых изделий общего назначения.
- Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла, в закрытых помещениях.

Техника безопасности

- Легковоспламеняющееся вещество.
- Хранить от детей.
- Не сливать в канализацию.
- В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла.
- Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.
- Следуйте инструкции на упаковке.
- Подробная информация находится в Карте Характеристики.
- Содержит: ксилол; диметилбензол – смесь изомеров.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



Стандарт: ZN-PCW-1294

Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены

Код PKWiU: 24.30.12-29.00

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/i/FR): 600 г/л (2007г.), 500 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 500 г/л.

Фасовка 1 л, 5 л, 10 л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl