

ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокоэффективный теплоизоляционный материал (XPS последнего поколения) с однородной структурой из независимых ячеек, изготавливаемый из полистирола общего назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Крыши и покрытия Полы и перекрытия Перегородки Термовкладыши Деформационные швы Фундаменты и цоколи Стены с кирпичной облицовкой

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Неизменно низкая теплопроводность Практически нулевое водопоглощение Высокая прочность на сжатие Подтвержденная долговечность Доказанная биостойкость Экологичность

ПРОДУКЦИЯ ВЫПУСКАЕТСЯ СОГЛАСНО

ТУ 5767-006-54349294-2014 «Плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС®».

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- 1) FOCT 32310-2020 (EN 13164+A.1:2015)
- 2) Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ
- 3) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При производстве теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® не используются фреоны и другие озоноразрушающие вспенивающие агенты высокой экологической токсичности.



ТИП КРОМКИ



ВНЕШНИЙ ВИД

Поверхность: гладкая Цвет: оранжевый

ХРДНЕНИЕ

Плиты ПЕНОПЛЭКС® должны храниться в крытых складах на расстоянии не ближе 1-го метра от источников высокой температуры и огня. Допускается хранение на открытом воздухе в упаковке из светостабилизированной полиэтиленовой пленки. При хранении под навесом и на открытом воздухе продукция должна быть уложена на поддоны. Высота штабеля не должна превышать 5 метров. Гарантийный срок хранения продукции в крытых складах и под навесом — 24 месяца со дня изготовления, на открытом воздухе — 12 месяцев со дня изготовления.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Плиты ПЕНОПЛЭКС® в пакетах или без пакетирования транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

УПАКОВКА

Плиты ПЕНОПЛЭКС® упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную полиэтиленовую пленку.

000 «ПЕНОПЛЭКС СПб»

www.penoplex.ru

E-mail: penoplex@penoplex.ru Тел.: 8 800 222 3439

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий, новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий и технических характеристик, действующих на момент получения.



Технический лист № 0101 Версия от 16.02.2023 Лист 2 из 2

ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Ед. измерения	Критерий	Значение	Метод испытаний
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 20-30 мм)	кПа	не менее	130	ΓOCT EN 826
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 40-80 мм)	кПа	не менее	150	ΓOCT EN 826
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 100-150 мм)	кПа	не менее	200	ΓOCT EN 826
Водопоглощение за 24 часа	% по объему	не более	0,4	ΓΟCT EN 12087
Теплопроводность при (10±0,3)°C	Вт/(м·К)	не более	0,034	ΓΟCT 7076
Группа горючести	-	-	Г4	ΓΟCT 30244
Температура эксплуатации	°C	-	от -70 до +75	ТУ

^{*} в соответствии с ГОСТ 32310 прочность на сжатие при 10% линейной деформации определяется спустя 45 суток с момента изготовления продукции

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ

Толщина, мм	Декларируемое термическое сопротивление $R_{\rm D}$, м²-К/Вт	Длина, мм	Ширина, мм	Количество плит в упаковке, шт	Объем плит в упаковке, м ³	Площадь плит в упаковке, м ²	Тип кромки
20	0,55	1185	585	20	0,2780	13,86	С
30	0,85			13	0,2704	9,01	T-15
40	1,15			10	0,2770	6,93	T-15
50	1,45			8	0,2776	5,55	T-15
60	1,75			7	0,2912	4,85	T-15
80	2,35			5	0,2775	3,47	T-15
100	2,90			4	0,2772	2,77	T-15
120	3,50			3	0,2496	2,08	T-15
150	4,40			2	0,2080	1,39	T-15

Условное обозначение по ГОСТ 32310

для толщин 20-30 мм: XPS - ГОСТ 32310 (EN 13164+A1) - T1 - CS(10\Y)100 - DS(23,90) - WL(T)0,6 для толщин 40-80 мм: XPS - ГОСТ 32310 (EN 13164+A1) - T1 - CS(10\Y)150 - DS(23,90) - WL(T)0,6 для толщин 100-150 мм: XPS - ГОСТ 32310 (EN 13164+A1) - T1 - CS(10\Y)200 - DS(23,90) - WL(T)0,6

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.21.41.112 ТН ВЭД: 3921 11 0000, 3925 90 8009

ФССЦ: 81-01-2001 КСР: -

000 «ПЕНОПЛЭКС СПб» wv

www.penoplex.ru

E-mail: penoplex@penoplex.ru Тел.: 8 800 222 3439







