



Парад РСС – 23

РСС, кладочная, цементная, М50, F35, Пк2, St-4 «Парад РСС-23»
СТБ 1307-2012

**СУХАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ**

Парад РСС- 23 - модифицированная сухая смесь для приготовления кладочного раствора для керамзитобетонных стеновых блоков с улучшенными теплотехническими характеристиками.

Применение кладочного раствора **РСС-23** позволяет избежать мостиков холода в кладке из керамзитобетонных блоков и создать однородную конструкцию со стабильными теплотехническими характеристиками при соблюдении требуемой толщины шва.

Расход **15 – 17 кг / 1 м² (при толщине шва 10 мм)**

расход указан без учета технологических потерь

Приготовление

- расчетное соотношение сухой смеси к воде:

на 1 кг сухой смеси – 0,13...0,15 л воды

(на 1 мешок сухой смеси массой 25 кг – 3,25 ... 3,75 л воды)

- для приготовления раствора применять только нержавеющие ёмкости, очищенные от остатков схватившегося раствора
- при температуре окружающего воздуха ниже +10 °С для приготовления использовать воду, нагретую до +35-40 °С
- в ёмкость залить требуемое количество воды, постепенно засыпать в воду сухую смесь и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков
- приготовленный раствор выдержать в состоянии покоя 5 – 7 минут, после чего перемешать повторно
- жизнеспособность готового раствора: 90 - 120 минут**
- в процессе выполнения кладочных работ рабочий раствор периодически перемешивать без добавления воды

Применение

- кладочные работы производить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5 °С.
- приготовленный раствор равномерно нанести на горизонтальную и вертикальную поверхность соседних блоков при помощи кельмы или зубчатого шпателя.
- **рекомендуемая толщина горизонтальных и вертикальных швов – 10 мм**
- коррекция положения уложенных блоков возможна в течение 10-15 мин.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5 °С и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

Технические характеристики ПАРАД РСС-23

Наименование показателя	Значение показателя по СТБ 1307-2012
Влажность, %, не более	1,0
Подвижность растворной смеси, марка	Пк2
Водоудерживающая способность смеси, %, не менее	95
Прочность раствора на сжатие, марка	М50
Расслаиваемость, %, не более	10
Морозостойкость, марка	F35

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Актуализация 2023/05