

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКИ ЭДП
ТУ 2385-024-75678843-2010**

Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП предназначен для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин, при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей.

ПОДГОТОВКА К СКЛЕИВАНИЮ

Поверхности, подлежащие склеиванию, очистить с помощью наждачной бумаги, после чего протереть тампоном, смоченным ацетоном, бензином или спиртом, и высушить на воздухе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Клеевой состав готовить непосредственно перед использованием путем тщательного перемешивания 100 частей эпоксидной модифицированной смолы с 10 - 12 частями отвердителя: на 1 деление по полистиленовому флакону брать примерно 1 деление по бумажной этикетке стеклянной банки. Клеевой состав следует готовить небольшими порциями.

Загустевшую смолу предварительно подготовить путем погружения флакона на 8 - 10 минут в сосуд с водой при температуре 50 - 70°С.

Клей может быть приготовлен с добавками наполнителей, в качестве которых используется алюминиевая пудра и любые пигментные красители (охра, сурик и т.п.). Все наполнители должны быть сухими.

Количество вводимого наполнителя определяется по консистенции клея; необходимо следить, чтобы состав сохранял текучесть и способность легко наноситься на склеиваемые поверхности.

СКЛЕИВАНИЕ

Приготовленный клей нанести тонким слоем на подготовленные поверхности, соединить их, плотно сжать с помощью каких-либо приспособлений и оставить в таком положении до полного отверждения.

Лишний клей, выдавливаемый при сжа-

тии деталей, удалить. Для полного отверждения при комнатной температуре 20-25°С требуется 24 часа.

При более низкой температуре время отверждения увеличивается, при более высокой - сокращается.

Приготовленный клей годен к использованию в течение 1,5-2 часов. Если склеенный предмет будет находиться в воде, поверх клея следует нанести слой водостойкой краски.

По окончании гарантийного срока (12 месяцев) клей пригоден для использования, при этом прочность склеивания будет незначительно снижена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смешение компонентов клея и нанесение клея на поверхность рекомендуется производить в резиновых перчатках.

При попадании клея или компонентов клея на кожный покров необходимо тщательно удалить их тряпочкой или ватой, после чего протереть это место ацетоном или другим растворителем и вымыть водой с мылом.

Хранить клей или компоненты клея в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Не применять клей для склеивания предметов быта, соприкасающихся с продуктами питания.

При применении огнеопасных растворителей (ацетон, бензин и др.) следует соблюдать меры пожарной безопасности: не курить, не производить работу вблизи открытого огня.

Отвержденный клей не токсичен и не огнеопасен.

Флаконы со смолой и отвердителем хранить в вертикальном положении.

При необходимости утилизировать как бытовой отход.

Поставляется в комплекте: основа-смола и отвердитель.



ЭДП универсальный эпоксидный клей быстрого отверждения

НОВИНКА

Качество, прочность, надежность и быстрое отверждение. Предназначен для склеивания металлов, древесины, керамики, фарфора, стекла и других материалов.

время отверждения.....6 часов
фасовка.....250 и 45 грамм



Шпатлевка эпоксидная быстрого отверждения

НОВИНКА

Прочная, надежная, устойчива к агрессивной среде. Предназначена для заделки пор, трещин, отверстий, а также для защиты поверхностей таких материалов как металл, бетон, керамика, древесина и другие. Пригодна для снятия форм с изделий.

время отверждения.....5 часов
фасовка.....250 грамм



ЭДП универсальный эпоксидный клей

Качество, прочность, надежность. Предназначен для склеивания металлов, древесины, керамики, фарфора, стекла и других материалов.

время отверждения.....24 часа
фасовка.....280 и 140 грамм



Холодная сварка ЭПОХУ METAL

Очень прочный. Предназначен для склейки и восстановления любых металлов, а также таких материалов как древесина, камень, керамика в разных сочетаниях. Удобен в применении.

время отверждения.....5 минут
фасовка.....57 грамм



Клей ЭДП шприц

Прозрачный, универсальный, эпоксидный клей в двоянном шприце. Склеивает такие материалы как: металл, камень, древесину, керамику, фарфор и другие. Очень удобен в использовании.

время отверждения.....4 мин
фасовка.....25 мл



Суперклей

Моментальный клей на основе этилцианакрилата предназначен для быстрого склеивания металлов и их сплавов, древесины, кожи, керамики, фарфора и некоторые виды пластика.

время отверждения.....моментально
фасовка.....2 грамма