

# Лессирующая грунтовка для древесины GOODNIM TEXTURE PRO V 250\_00

## Назначение и область применения:

**ЛЕССИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ GOODNIM TEXTUR PRO V 250<sup>00</sup>** предназначена для защиты и грунтования древесины и деревянных конструкций (стены, двери, оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений перед финишным окрашиванием. Внутри помещений может использоваться как самостоятельное покрытие. В качестве поверхностной обработки могут использоваться лаки серии TEXTURE PRO V 700, воски серии TEXTURE PRO V 800, составы серии TEXTURE PRO V 100.

## Основные свойства:

- Глубоко проникает в древесину и обеспечивает хорошую адгезию.
- Быстро высыхает и хорошо шлифуется.
- Подходит для окраски распылителем.
- Защищают дерево от гниения, химической коррозии и паразитов.
- Обладает высокой паропроницаемостью и водостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к образованию грибка и плесени.
- Легкость и простота нанесения средства.
- Без запаха.

## Технические данные:

**Расход:** от 75 до 150 мл на м<sup>2</sup>.

**Тип связующего:** 100% Акрил

**Цвет:** Грунт молочного цвета, пленка - прозрачная.

**Степень блеска:** матовая

**Массовая доля сухого остатка:**

- 10 ±2 объемных %.

**Плотность:** 1,02 кг/л

**Время высыхания:** при 23°C и влажности воздуха не более 80%

- на ощупь 1 час;

- нанесение следующего слоя через 2 часа;
- полное высыхания 5 часа.

**Фасовка:** пластиковое ведро 0,9, 2,7, 9, 20л.

## **Инструкция по применению**

**Способ нанесения:** Перед нанесением грунт тщательно перемешать. Грунт наносится распылителем, кистью, вакуумным распылителем.

**Условия нанесения:** Во время нанесения и высыхания грунта температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5°C, температура грунта должна быть не ниже +10°C. Не рекомендуется наносить при прямом попадании на окрашиваемую поверхность солнечных лучей. В течении 5 часов после нанесения не допускать попадания дождя и обеспечить температуру окружающей среды не ниже +5°C и не выше 35°C.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть предварительно очищена от пыли и грязи. Влажность древесины не должна превышать 18%.

**Рекомендуемые покрытия:** Лаки серии TEXTURE PRO V 700, воски серии TEXTURE PRO V 800, составы серии TEXTURE PRO V 100.

**Хранение и транспортировка:** Грунт хранится плотно закрытой таре при температуре выше +10°C.

**Срок годности:** 24 месяца

**Очистка инструмента и оборудования:** Промывается сразу после применения теплой водой.

**Меры безопасности:** При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза.

Беречь от детей!!! Помещения вентилировать, остатки не сливать в систему канализации.  
Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

**Состав:** Антисептик, вода, консервант, пеногаситель, регулятор pH, смачиватель, акриловая дисперсия. Продукт сертифицирован.

**Произведено:** по ТУ 2386-004-03856078-2016.