

# ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН С ВОСКОМ ZERWOOD LBS

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ



декоративная отделка стен и потолков,  
защищает древесину от всех  
видов биопоражений



## НАЗНАЧЕНИЕ

Для эффективной защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины в помещениях с повышенной влажностью и в условиях постоянного воздействия высоких температур (до +160°C) таких как сауны и бани. Предотвращает образование и размножение патогенных микроорганизмов. Абсолютно безопасен при воздействии высоких температур: не токсичен и не горюч.

Для пропитки и обработки деревянных поверхностей во всех помещениях бань и саун за исключением полов и полов.

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением. Перед применением тщательно перемешать.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, старых покрытий. Если поверхность поражена плесенью, то рекомендуется предварительно обработать отбеливателем ZERWOOD OT-1.

Для максимальной защиты древесины от грибка и плесени рекомендуется предварительно обработать антисептиком для бань и саун ZERWOOD ABS-30.

Для получения максимального декоративного эффекта поверхность ошкурить. Баню из хвойных пород дерева перед нанесением лака рекомендуется протопить до рабочей температуры, убрать выступившую смолу.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ гладкое шелковистое полуглянцевое покрытие;
- ✓ подчеркивает структуру и рисунок древесины;
- ✓ связывает остаточную смолу;
- ✓ не имеет запаха;
- ✓ содержит натуральный воск;
- ✓ создает водо- и грязеотталкивающее покрытие.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	70-90 г/м <sup>2</sup>
рекомендованное кол-во слоев	1 слой для парильного помещения 2-3 слоя для остальных помещений промежуточная сушка 1 час
высыхание, первичная стойкость к мытью	3 суток при температуре +16-20°C и отн. влажности 60%, потом баню (сауну) необходимо протопить до рабочей температуры и проветрить
допустимая влажность древесины	20%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	акриловая дисперсия, высокотемпературный воск, композиция антисептических и биоцидных добавок, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца



ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
РОСТ ГРИБКА  
И ПЛЕСЕНИ



ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



ДЛЯ  
ВНУТРЕННИХ  
РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА

## ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг

Упаковка: гофротара 0,9кг\*12 шт., гофротара 2,5кг\*4 шт.



ГОТОВЫЙ  
СОСТАВ

до  
12,5 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ  
ПОКРЫТИЯ



ГОТОВЫЙ  
СОСТАВ

до  
36 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ  
ПОКРЫТИЯ