

# ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ZERWOOD LP

ГОТОВЫЙ СОСТАВ

# ЛАК ПАРКЕТНЫЙ МАТОВЫЙ ZERWOOD LPM

ГОТОВЫЙ СОСТАВ

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ

декоративная отделка,  
защита от всех видов биопоражений



## НАЗНАЧЕНИЕ

Водно-дисперсионные акрил-уретановые лаки для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей, в том числе полов внутри помещений. Рекомендуется для окрашивания деревянных дверей, мебели, в том числе кухонных фасадов. Возможно применение для наружных работ кроме поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Подходят для нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные деревянные и минеральные (кирпич, бетон, керамика, природный камень) поверхности.

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав наносится кистью, валиком, методом распыления. Перед применением лак тщательно перемешать. Минеральные поверхности предварительно прогрунтовать лаком, разбавленным водой в соотношении 1:1.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для получения максимального декоративного эффекта возможно ошкуривание промежуточных слоев. Если поверхность поражена грибом, плесенью, то рекомендуется предварительно обработать отбеливателем ZERWOOD OT-1, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ самовыравнивающийся;
- ✓ высокая стойкость к бытовым загрязнениям, стойкий к мытью моющими средствами;
- ✓ высокая стойкость к механическим нагрузкам, не царапается;
- ✓ устойчив к УФ-излучению;
- ✓ без запаха;
- ✓ в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	100-200 г/м <sup>2</sup>
рекомендованное кол-во слоев	1-2, при необходимости количество слоев можно увеличить
высыхание	время высыхания на отлип слоя при t +20 C° и отн. влажности 60% - 1 ч, полное высыхание - 24 ч первичная стойкость покрытия через 3 суток, окончательная стойкость к истиранию и влажной уборке через 14 дней
допустимая влажность древесины	20%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	смесь акриловой и алкидно-уретановой дисперсий, микронизированный воск, композиция высокоэффективных антисептических и биоцидных добавок, функциональные добавки, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца

0,9 кг

до 9 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

2,5 кг

до 25 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

4,5 кг

до 45 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ



## ФАСОВКА

Фасовка LP: 0,9кг, 2,5 кг, 4,5кг. Фасовка LPM: 0,9кг, 2,5кг  
Упаковка: гофротара 0,9кг\*12 шт., гофротара 2,5кг\*4 шт.