



Версия для печати

заккрыть окно

ЭМАЛЬ декоративная с молотковым эффектом ПО РЖАВЧИНЕ



- Преобразователь ржавчины
- Антикоррозионный грунт
- Декоративное покрытие

Высококачественная эмаль на основе алкид-стирольной смолы, сочетает в себе свойства антикоррозионного грунта и декоративной эмали.

Применяется для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорродированных металлических поверхностей с толщиной плотнодержавшейся ржавчины до 0,1 мм, а также деревянных поверхностей для создания "молоткового" эффекта.

После высыхания образует глянцевое покрытие с характерным рисунком чеканки (молотковый эффект), скрывающее мелкие дефекты поверхности.

Подготовка поверхности:

Не наносить в дождливую или жаркую погоду. Ржавые металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, при необходимости обезжирить. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, зачистить до матового состояния, проверить на совместимость и прочность. Для этого рекомендуется сделать пробное окрашивание. Необходимо удалить старое покрытие в случае его отслоения. При окраске цветных металлов, оцинкованных, гальванизированных поверхностей необходимо предварительно за 24 часа нанести грунтовку для цветных металлов. Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости или перед окраской пневмораспылителем, эмаль разбавить до рабочей вязкости сольвентом или растворителем Р-4, Р-5, 646, 647, 648. Рекомендуется наносить эмаль в сухую погоду при температуре от минус 10°C до 30°C кистью, валиком или методом распыления в 1-2 слоя. В дальнейшем, на поверхность, окрашенную эмалью, можно наносить краски и эмали на пентафталевой, масляной, хлорвиниловой основе. Не наносить на поверхности покрытые алкидными эмалями или грунтовками.

Хранение:

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов. Допускается транспортировка и хранение при температуре ниже 0°C.

Фасовка: 0,8кг, 2,5кг

Виды работ: Для наружных и внутренних работ.

Время высыхания:

Время полного высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 65% составляет 10 часов, межслойная сушка не менее 1 часа. При понижении температуры и увеличении влажности срок высыхания увеличивается.

Примерный расход: распылителем — 11-12,5 м²/л; валиком — 10-11 м²/л; кистью — 8,3-10 м²/л. После окончания работы сразу очистить инструменты и не применять их для нанесения других красок

Состав:

Синтетические смолы, органические растворители, светопрочные пигменты, ингибиторы коррозии, функциональные добавки.

Производитель: ООО «ЛАКРА-СИНТЕЗ»

заккрыть окно