


Alpina Лессировка для дерева

Защитно-декоративная лазурь для создания устойчивого покрытия древесины внутри и снаружи помещения.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10л;

Назначение:

Защитно-декоративная лазурь для всех типов деревянных поверхностей. Глубоко проникает и отлично защищает поверхность древесины от атмосферных воздействий и влаги как внутри так и снаружи помещений - для обеспечения длительного срока службы деревянных поверхностей. Содержит компоненты против плесени. Может применяться для тонирования древесины перед нанесением лака

Свойства:

материал обеспечивает защиту древесины за счёт водоотталкивающих свойств и стойкости к ультрафиолетовому излучению. Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Пригодные подложки:

Сухие деревянные конструкции или изделия из дерева внутри и снаружи помещения.
Влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Цветовые тона/ колеровка:

База 1: белая. База 3: прозрачная

компьютерная колеровка: в системе ColorMix в оттенки дерева. Необходимая УФ-защита обеспечивается только после компьютерной колеровки, либо в готовом цвете.

готовые цвета с УФ-защитой (9 оттенков) черный, белый, махагон, кедр, тик, палисандр, сосна, орех, рябина.
При колеровке рекомендуется использовать материалы из одной и той же партии.

Время высыхания/ Температура применения: :

При температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% поверхность сухая «от пыли» через 2ч. Нанесение следующего слоя возможно через 12 часов.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°С.

Дополнительная информация: www.alpina-farben.ru

Степень глянца:

шелковисто-матовая

Инструмент:

Наносить распылением, кистью или валиком для алкидных лаков и эмалей.

Инструменты после использования очистить разбавителем "Alpina", уайт-спиритом или сольвентом.

Допускается нанесение материала методом окунания.

Способ нанесения:

Перед использованием и в процессе работы материал тщательно перемешивать. Пробным нанесением убедиться в соответствии цвета лазури требуемому оттенку.

Насыщенность оттенка зависит от количества нанесенных слоев. Для обеспечения оптимальной УФ-защиты продукт рекомендуется применять на фасадных поверхностях только в заколерованном виде, либо в готовом цвете.

Для обеспечения долговечности покрытия при проведении наружных работ рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовкой **Alpina Грунтовка по дереву**.

Лессировку следует наносить в 1-2 слоя. На торцевые стороны и на кромки наносить продукт поперек волокон 2-3 раза слой за слоем (мокрое по мокрому) до насыщения.

Тщательно распределить лазурь кистью по древесине. Торцевые стороны и кромку обработать до монтажа! На торцевые стороны и на кромки наносить лазурь поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем до насыщения.

Расход:

примерно 100 мл/м² на 1 слой. Расход лазури зависит от сорта дерева и вида распила. Наносить только на сухое дерево. Продукт не предназначен для обработки свежего дерева.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой снаружи (только фасадные работы):

Alpina Грунтовка по дереву без разбавления.

промежуточный слой и финишный слой:

Alpina Лессировка для дерева без разбавления.

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, сиккативы, функциональные добавки и УФ-фильтры.

Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 576 г/л.
Содержит: алифатические и ароматические углеводороды, циклические соединения < 2% ароматические вещества, изобензофуран – 1,3 – дион, 2-бутанон оксим, кобальт бис (2-этилгексанат), 2-фурандион, соли металлов.



Alpina Лессировка для дерева

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

При необходимости поверхность подшлифовать и обеспылить. Шлифовальную пыль, опилки, смолу, загрязнения и разделяющие вещества тщательно удалить соответствующим инструментом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим с несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Для наружных работ предварительно рекомендуется обработать поверхность материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием отшлифовать. Рекомендуется обработать поверхность материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

Влажность древесины:

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся - полностью удалить до прочного основания. Для наружных работ предварительно рекомендуется обработать поверхность материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить. Для наружных работ предварительно рекомендуется обработать поверхность материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Старое лакокрасочное покрытие предварительно сошлифовать или убрать с помощью удалителя красок. Предварительно протестировать подложку на совместимость с **Альпина Лессировка для дерева** пробным нанесением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта и на сайте компании.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от -40°C до +40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке с даты изготовления. При хранении материала в минусовых температурах, необходимо дать ему отстояться при комнатной температуре не менее 24 часов.

ООО "ДАВ - Руссланд", RU-125493 Россия, г.Москва, ул. Аванградная д.3
тел.: (+7) 495 660 08 49, факс: (+7) 495 645-57-99; e-mail: alpina@daw-se.ru

КОНТАКТ

Утилизация:

Утилизацию отходов проводить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

ТИ по состоянию на сентябрь 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.