



Эмаль антикоррозионная прямо по ржавчине быстросохнущая 3 в 1

- ✓ Нанесение прямо по ржавчине
- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Высокая адгезия



Описание	
Наименование продукции	Эмаль антикоррозионная прямо по ржавчине быстросохнущая 3 в 1 ТУ ВУ 200551259.031-2023.
Свойства	<p>Эмаль антикоррозионная прямо по ржавчине быстросохнущая 3 в 1 для внутренней и наружной отделки</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Сочетает в себе свойства антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали, что позволяет значительно упростить и ускорить процесс окрашивания. ✓ Образованное полуматовое покрытие обеспечивает повышенную защиту металлических поверхностей от коррозии (не допускает развития подпленочной коррозии), атмосферных и механических воздействий.
Назначение	Для окрашивания различных металлических поверхностей, узлов и агрегатов, оборудования с толщиной прочно связанной с металлом ржавчины до 100 мкм. Эмаль применяется без предварительного грунтования. Для внутренней и наружной отделки.
Типы поверхностей для нанесения	Металлические поверхности.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, жировых загрязнений, масла, смазочных материалов, непрочной связанной с металлом ржавчины, окислы, старой отслоившейся краски. С новых металлических поверхностей механическим способом снять заусенцы, сгладить сварные швы и острые кромки. Металл обезжирить растворителем.
Нанесение	Перед применением эмаль по ржавчине тщательно перемешать, при необходимости разбавить ксилолом. Эмаль наносят методом распыления, кистью или валиком. Окрашивание следует производить исключительно при положительной температуре:

	<p>от 5 °С до 35 °С. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20 ± 2) °С —4 ч. Не рекомендуется окрашивание во время дождя и тумана. Для образования прочного защитного покрытия эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя. Эмали одного цвета, но различных партий могут незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать эмаль одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.</p>
Цвета	Белая, коричневая (Ral 8017), светло-серая (Ral 7001), темно-серая (Ral 7011), графитово-серая (Ral 7024), черная (Ral 9004).
Расход	100-180 г/м ² при однослойном нанесении. На расход влияет тип поверхности и ее подготовка, а также цвет эмали.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим средством. Засохшая эмаль очищается механически.
Состав	Модифицированный алкидный лак, растворитель, пигменты, наполнитель и другие функциональные добавки.
Информация	
Гарантийный срок хранения	18 месяцев.
Условия хранения	Хранить в плотно укупленной упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	<p>Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Вредно при вдыхании! Беречь от детей! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем! При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы.
Объем/масса	0,9 кг; 1,8 кг.