


AURA

Декоративные Материалы



Oxid Metall

Декоративное покрытие для создания реалистичного эффекта ржавчины.

- ✓ Эффект натурального железа



Описание	
Наименование продукции	Декоративное покрытие Oxid Metall TY BY 200551259.027-2020
Свойства	<ul style="list-style-type: none">✓ Готовое к применению декоративное покрытие для создания реалистичного эффекта ржавчины.✓ Используется совместно с активатором Aktivare Solvent и защитными декоративными составами или лаками ТМ Aura.✓ Обладает хорошей адгезией к основанию.✓ Скрывает мелкие неровности поверхности.✓ Образуется тонкое и прочное покрытие.
Назначение	Предназначено для проведения защитно-отделочных работ на подготовленных минеральных основаниях. Применяется для выполнения декоративных покрытий, имитирующих эффекты ржавчины. Используется только совместно с активатором Aktivare Solvent. Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.), в том числе поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Для повышения износостойкости покрытия и остановки процесса коррозии необходима последующая обработка декоративными составами или лаками ТМ Aura.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, гладкой, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию покрытия к основанию (пыль, жиры, соли, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Обрабатываемые поверхности перед нанесением Oxid Metall обработать адгезионной грунтовкой ТМ Aura «Dekor Kontakt», колерованной в серый оттенок по рекомендации производителя. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой ТМ Condor, ТМ Aura. Перед применением перемешать. Внимание! Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого состав из одной партии. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами. Важно защитить все поверхности, которые не декорируются, поскольку Aktivare Solvent может повредить определенные материалы.

Нанесение	Декоративное покрытие Oxid Metall наносится на поверхность равномерным слоем шпателем или кельмой из нержавеющей стали. Для достижения выразительного декоративного эффекта возможно формирование фактуры различным инструментом. Время высыхания перед последующей обработкой 8-24 ч. Далее нанести второй компонент (Aktivare Solvent) на высохшую поверхность с помощью кисти или распылителем и оставить до проявления эффекта. Эффект ржавчины проявится постепенно в течение нескольких часов (от 2 до 8 ч). Для усиления эффекта допустимо повторное нанесение Aktivare Solvent. Для остановки процесса коррозии и защиты поверхности после высыхания, но не ранее чем через 24 ч, обработать декоративным лаком Aura Lasur Matt или другими декоративными составами или лаками TM Aura.
Колеровка	Не колеруется
Цвет	Темно-серый
Расход	0,5–1,0 кг/м ² , итоговый расход зависит от подготовки основания, количества слоев покрытия, и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	Время высыхания зависит от толщины слоя декоративного покрытия. Время высыхания: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других условиях время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшее декоративное покрытие очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, наполнители, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Декоративное покрытие хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшего декоративного покрытия подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	4 кг