

Универсальный алкидный грунт Elcon



ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

ТИП

Грунт на основе алкидных смол.

СОСТАВ

Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокопрочный универсальный алкидный грунт Elcon предназначен для подготовки к окраске металлических, бетонных, кирпичных, деревянных и других поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов. Обладает высокой адгезией, образует прочное покрытие с хорошей атмосферостойкостью. Может использоваться для наружных и внутренних работ. Грунт имеет высокую скорость высыхания, что позволяет наносить эмаль уже через 2 часа естественной сушки.

ЦВЕТ

Серый.

СВОЙСТВА

- Отличная адгезия к различным поверхностям
- Для наружных и внутренних работ
- Высокая коррозионная стойкость
- Легкое нанесение на труднодоступные места
- Время сушки «на отлип» 1 час

УПАКОВКА

- 520 мл аэрозоль – 12 шт. в коробке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Норма по ТУ 20.30.12-025-53934955-2017
1. Внешний вид окрашенной поверхности	Ровная, однородная, матовая
2. Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2 °С, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	2
3. Адгезия покрытия по ГОСТ-15140-78, баллы, не более	1
4. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ типа А, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,25
5. Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
6. Эластичность покрытия при изгибе по ГОСТ 6806-73, мм, не более	1
7. Чувствительность к замерзанию	Нет
8. Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
9. Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Во избежание попадания аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов грунт наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °С. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут. Грунт наносится на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность. Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать «Универсальный обезжириватель Elcon R». Грунт наносится с расстояния 25–30 см в 2 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20 °С. Толщина покрытия: 10–15 мкм на каждый слой. Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С – 1 час. Время полного высыхания при температуре +20 °С – 2 часа. Эмаль на грунт рекомендуется наносить после полного высыхания грунта.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

РАСХОД

Площадь, покрываемая 1 баллончиком, $\approx 2 \text{ м}^2$ при нанесении в один слой без учета технологических потерь. Расход зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее конфигурации и пористости, наличия навыков работы. Точный расход устанавливается пробной покраской.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время сушки «на отлип» при температуре $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ — 1 час. Время полного высыхания при температуре $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ — 2 часа. Эмаль на грунт рекомендуется наносить после полного высыхания грунта. Транспортирование, монтаж конструкций и оборудования можно производить не ранее чем через 3 суток после окрашивания. Контроль качества осуществляется по показателям паспорта качества, соответствующим характеристикам технических условий.

РАЗБАВИТЕЛЬ

В разбавлении не нуждается.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Elcon R, ортоксилол, толуол, Р646, Р-4.

СРОК ГОДНОСТИ

8 лет.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ до $+25 \text{ }^\circ\text{C}$ на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше $50 \text{ }^\circ\text{C}$. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их и обратиться к врачу, показав этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт качества



Изготовитель:

Произведено в АО «Эльф Филлинг», 142455, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, ком. 65, по заказу ООО «Элкон».

ООО «ЭЛКОН»

429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.

Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,

8 800 333 51 44 (бесплатно по России)

www.elcon.ru



Подробнее