

Готовые составы

КНАУФ-Вайсгрунд

Информационный лист 02/2024



КНАУФ-Вайсгрунд

НОВИНКА

Грунт-краска белая высокоукрывистая фактурная ручного нанесения

Область применения

КНАУФ-Вайсгрунд – грунт-краска белого цвета, готовая к применению, быстро сохнущая, паропроницаемая на основе полимерной дисперсии. Предназначена для одновременного грунтования основания и предварительного его окрашивания перед оклейкой обоями, финишным нанесением краски или отделкой другими декоративными материалами. Обладает высокой укрывистостью, предотвращает просвечивание основания через краску, тонкие обои и другую финишную отделку. КНАУФ-Вайсгрунд укрепляет основание, снижает и выравнивает его впитываемость, улучшает адгезию, перекрывает мелкие неровности подготовленных к финишным покрытиям оснований. Обладает высокой стойкостью к влажному истиранию и может применяться как финишное декоративное покрытие, а также в качестве маячкового слоя под последующее нанесение финишных шпаклевок. Не размывается при увлажнении, защищает шпаклевку от размягчения и отслаивания при нанесении обойного клея. При необходимости может колероваться в светлые тона.

Применяется для обработки:

- гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;
- гипсовых и цементных штукатурок;
- гипсовых, полимерных и цементных шпаклевок;
- гипсовых пазогребневых плит;
- бетона.

Для внутренних и наружных работ.

Технические характеристики

- Расход: ~ 0,2 кг/кв.м
- Плотность: ~ 1,5 кг/л
- Время высыхания: 3 часа
- Морозостойкость: 5 циклов
- Разбавление водой: до 10% по весу
- Цвет: белый

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, не промёрзшим, чистым, очищенным от цементного молочка, остатков опалубочной смазки, пыли и отслаивающихся частиц. Пыль с поверхности необходимо удалять механическим путем, например с помощью пылесоса или влажной ветоши. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности рекомендуется защитить от попадания грунт-краски с помощью пленки и малярного скотча. Температура воздуха и обрабатываемого основания вплоть до полного высыхания грунт-краски должна быть в пределах от +5 °С до +30 °С.

Расход грунт-краски

при однослойном нанесении

Материал	Ед. измерения	Количество
КНАУФ-Вайсгрунд	кг/м ²	0,2*

* Расход зависит от способа нанесения, консистенции, впитывающей способности и подготовки основания. Приведенные значения являются ориентировочными. Точный расход при необходимости определяется непосредственно на месте проведения работ.

Порядок работы

Грунт-краска КНАУФ-Вайсгрунд готова к применению. Непосредственно перед проведением работ состав необходимо перемешать с помощью миксера. Для удобства нанесения допускается добавление воды до 10 % от веса грунт-краски. КНАУФ-Вайсгрунд нанести равномерно в один слой при помощи кисти или валика с обратной прокаткой валиком с коротким ворсом. Возможно и механизированное нанесение. Последующие операции с поверхностью, обработанной КНАУФ-Вайсгрунд, проводить только после ее высыхания (не менее 3 часов). Промежуток времени между окончанием высыхания грунт-краски и началом последующих работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли. Не добавлять в КНАУФ-Вайсгрунд другие материалы — это приводит к значительному ухудшению ее свойств. Не допускается смешивать грунт-краску с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя грунт-краски при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 50-70 % – не менее 3 часов. Полное высыхание – через 24 часа. При низких температурах и повышенной влажности время высыхания грунт-краски увеличивается.

Упаковка и хранение

Грунт-краска фасуется в ведра по 15 кг. Защищать упаковку от прямых солнечных лучей. Хранить в сухих помещениях при температуре от -40 °С до +30 °С вдали от обогревательных приборов. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью обогревательных приборов или горячей воды — это приводит к порче продукта. Размораживать при комнатной температуре. Замороженную грунт-краску необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания. Жидкость, образовавшуюся после оттаивания не сливать, а обязательно тщательно перемешать в ведре до восстановления однородной консистенции. После размораживания грунт-краска восстанавливает потребительские свойства. КНАУФ-Вайсгрунд выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев. Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытовой мусор.

Требования безопасности

Хранить в недоступном для детей месте! В процессе работы использовать защитные средства органов дыхания, очки, перчатки, одежду. При попадании грунт-краски на лицо, кожу и в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Очистка инструмента

После нанесения КНАУФ-Вайсгрунд использованные инструменты и емкости сразу же промыть водой. Удаление высохшей грунт-краски возможно только механическим путем.

Утилизация

Не сливать остатки грунт-краски в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Пустую тару с высохшими остатками утилизировать как бытовые отходы.

Состав

Вода, водная полимерная дисперсия, технологические добавки, мраморная мука, диоксид титана, противоморозная добавка.

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Call-центр:

> 8 (800) 770 76 67

> www.knauf.ru

02/2024

Московская сбытовая
дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
info-msk@knauf.ru

Северо-Западная
сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-84
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная
сбытовая дирекция
(г. Новосибирск)
+7 (48762) 29-291
info-nm@knauf.ru

Южная сбытовая
дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
info-krd@knauf.ru

Уральская сбытовая
дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 216-76-77
info-ural@knauf.ru

Казанское отделение
Уральской СД
(г. Казань)
+7 (843) 211-20-66
info-kazan@knauf.ru

Восточная сбытовая
дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.ru

Новосибирское
отделение Восточной СД
(г. Новосибирск)
+7 (383) 349-97-82
info-novosb@knauf.ru

Хабаровское отделение
Восточной СД
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.ru