

# ЛАК ПАРКЕТНЫЙ



**ХАРАКТЕРИСТИКА:** Однокомпонентный водоразбавляемый паркетный лак на основе акрил-полиуретановой дисперсии.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для лакирования паркетных полов как в жилых так и в интенсивно эксплуатируемых общественных помещениях. Образует износостойчивое покрытие.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Промежуточная выдержка между слоями должна быть не менее 5 часов. Время сушки до начала свободного хождения 6 часов.

При пониженных температурах время высыхания увеличивается. Окончательную твердость лак приобретает по истечении 1 недели с момента нанесения.

Перед употреблением лак следует тщательно перемешать.

Лакируемая поверхность должна быть чистой, сухой и очищенной от шлифовальной пыли. Температура воздуха и лакируемой поверхности должна быть не ниже +10°C.

Относительная влажность воздуха – не выше 80 %. При нанесении лака избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.

Лак паркетный AQUACOLOR наносится кистью или валиком в 2-3 слоя (без учета грунтовочного слоя).

Нанесение следует производить равномерными слоями не допуская локальных скоплений лака.

**РАСХОД:** 8-10 м<sup>2</sup>/л на один слой при нанесении валиком или кистью;

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** Для очистки рабочих инструментов используется вода. Остатки засохшего лака удаляются с помощью ацетона или растворителя 646.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 24 мес. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 С до 30 С.

**УПАКОВКА:** 1 л, 2,5 л; 5 л