

## Грунтовка "Кварц-контакт" «GOLDBASTIK BS 12» (розовая, с кварцевым наполнителем)



5 л

10 л

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- содержит высококачественный дробленый жильный кварц;
- очень прочное сцепление, шероховатая поверхность;
- легко наносится, имеет розовый индикатор для контроля равномерного грунтования;
- паропроницаема - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит»;
- для внутренних и наружных работ.

**Внимание!** Выпускается в модификации с индикаторным красителем (розовый).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Форма выпуска	готовая к применению
Состав	водная дисперсия акрилового сополимера, кварцевый наполнитель, добавки
Консистенция	средняя вязкость
Цвет покрытия	розовый после высыхания
Плотность	ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>
Время полного высыхания	12-24 часа (в зависимости от условий проведения работ)
Готовность к эксплуатации	через 24 часа
Способ нанесения	кисть, щетка

Расход*	от 0,2 до 0,5 л/м <sup>2</sup>
Количество слоев	1 слой
Условия применения	температура воздуха, грунтовки и основания не ниже +5 °С, влажность воздуха менее 80%
Применение	внутри и снаружи помещений
Морозостойкость	нет, не допускать замерзания
Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от + 5 до + 35 °С
Гарантийный срок	2 года, в заводской

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 286-93-90


[natalia@goldbastik.com](mailto:natalia@goldbastik.com)

Отдел продаж (экспорт)




+375 29 395-50-88  
+375 17 286-93-90


[denis@goldbastik.com](mailto:denis@goldbastik.com)

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-30


[info@goldbastik.com](mailto:info@goldbastik.com)

хранения

невскрытой упаковке

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ****НАЗНАЧЕНИЕ**

Для нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или слабо впитывающие влагу основания с целью создания промежуточного адгезионного слоя перед нанесением различного рода штукатурок, шпатлевок, клеевых смесей внутри и снаружи зданий. Может наноситься на бетон, каменную и керамическую плитку, мозаичные полы, силикатный и облицовочный кирпич, старые краски, известковые, цементно-известковые и цементные штукатурки, гипсокартонные листы, ДСП и OSB. Подходит для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

1. Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5°C и относительной влажности воздуха менее 80%. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать веществ, препятствующих адгезии (жир, битум, пыль и т.п.). Удалить непрочно держащиеся и осыпающиеся частицы, отслаивающуюся старую краску и грязь механическим способом. Гигроскопичные основания (гипсокартонные плиты, гипсовые штукатурки и др.) предварительно загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой GOLDBASTIK BS 01 (либо BS 02), подождать примерно 4 часа до их полного высыхания.
2. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Равномерно нанести в 1 слой кистью или щеткой. Сразу после окончания работ инструмент тщательно вымыть.

**ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Хранение и транспортировка при температуре от + 5 до + 35°C в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*

**СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

1. Соответствует требованиям СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.».
2. Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы изделия. Безопасность.».
3. Не подлежит обязательной государственной регистрации.