



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ UHS

- Номер товара:** 11775 (1Л), 11778 (5Л)
- Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта /Бесцветный защитный материал/ Лак
- Общие характеристики:** UHS - двухкомпонентный акриловый бесцветный лак, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к царапинам.
- Характеристики продукта:**
- Благодаря технологии «reflow», продукт обеспечивает превосходный перманентный блеск, т.к. при долговременном воздействии высокой температуры царапины самозатягиваются.
 - В связи с этим лак особенно рекомендуется для высококачественной полной или частичной окраски легковых и коммерческих автомобилей и мотоциклов.
 - Лак UHS - высокопроизводительный продукт для нанесения поверх базового слоя краски, сочетающийся с широким спектром лакокрасочных систем на основе растворителя и водных.
 - Соответствует требованиям безопасного содержания ЛОС.
 - Расход: 6 - 8 м² / л.

Физические и химические характеристики:

Цвет	прозрачный
Пропорции смешивания	2 к 1 от объема с добавлением отвердителя UHS 277
Отвердители	Отвердитель для лаков с низким содержанием ЛОС



Chamäleon GmbH
 Rudolf-Diesel-Straße, 8a
 69115 Heidelberg-Germany
 Tel.: +49-(0)-6221 520440
 Fax: +49-(0)-6221 520449
 E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
 http: //www.chamaeleon-produktion.de

Разбавление	Готов к использованию после добавления отвердителя 277 без добавления растворителя
Вязкость при нанесении при 20 ° C	18 - 20 секунд, 4 мм DIN
Срок хранения смеси	1 - 6 часов
Толщина покрытия / сухой пленки	40 - 50 микрон
Интервал между слоями	5 - 10 минут между нанесениями
Содержание ЛОС	Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/е): 840 г / л Готовая к использованию смесь содержит максимум 500 г/л ЛОС (4,17 фунта / галлон)

Нанесение:

	давление	сопло	количество слоев нанесения
Баллон/ пистолет-распылитель	2-2,5 бар	1,2 -1,4 мм	1-2
Краскопульт HVLP	2-2,5 бар (внутреннее давление дюзы 0,7 бар)	1,2 -1,4 мм	1-2

Высыхание:

	Для повторного нанесения	от пыли	на отлип	полное высыхание
Время высыхания (20 ° C)		25-30 минут	6-8 часов	24 часа
Время высыхания (60 ° C)		5 минут	30 минут	1 час

Рекомендации к применению:

Применять при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 75%. На краски типа ВС нанесите сперва тонкий слой-пленку, выдержите межслойный интервал 5-10 минут, а затем произведите 1 - 2 обычных распыления.

Срок хранения: не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>