



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

### ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА CHAMÄLEON

<b>Номер товара:</b>	<b>26014</b>
<b>Назначение:</b>	Продукт для автомобильного ремонта/ Подготовительных работ
<b>Общие характеристики:</b>	Высококачественный, быстросохнущий грунт для обработки поверхностей, на основе нескольких видов пластика.
<b>Свойства продукта:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Быстросохнущий</li><li>▪ Обладает превосходной адгезией</li><li>▪ Может перекрашиваться любыми лакокрасочными системами</li></ul>
<b>Физические и химические свойства:</b>	
Объем	400 мл
Основа	Полиолефиновая смола
Цвет	Прозрачный
Содержание ЛОС	Приблизительно 99%
Твердое вещество	Приблизительно 1%
Укрывистость	От 2 до 3 м <sup>3</sup>
Повторное нанесение	Через 10-15 минут
<b>Использование:</b>	Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкций, указанных на упаковке.
<b>Предварительная обработка:</b>	Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. При необходимости слегка отшлифуйте поверхность, используя абразив 600
<b>Нанесение:</b>	Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозоль должен быть



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 ° C. Перед использованием встряхните баллон в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Расстояние до поверхности должно составлять от 25 до 30 см. Нанесите максимум два (2) тонких слоя.

### **После обработки:**

После высыхания можно перекрашивать грунт любыми лакокрасочными системами, без предварительного шлифования.

После использования очистите клапан (поверните аэрозольный баллон вверх дном и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

**Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.**

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*