



Chamäleon GmbH
 Rudolf-Diesel-Straße, 8a
 69115 Heidelberg-Germany
 Tel.: +49-(0)-6221 520440
 Fax: +49-(0)-6221 520449
 E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
 http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ

Номер товара: 14045

Общие характеристики: бесцветный двухкомпонентный грунт на основе кислотного отвердителя, специально разработанный для обработки алюминиевых поверхностей. Обеспечивает надежную защиту от коррозии и обладает превосходной адгезией к железу. Может применяться в трехслойных системах (грунт / шпатлевка /лак).
 Расход: 8 - 10 м² / л.

Технические характеристики:

Цвет	желто-зеленый прозрачный			
Пропорции смешивания	2 к 1 (на широких поверхностях допускается пропорция 1 к 1)			
Отвердители	отвердитель для реактивного грунта			
Разбавление	необходимая вязкость достигается при использовании вышеуказанной пропорции смешивания.			
Вязкость при нанесении при 20 ° C	16 - 18 секунд, 4 мм DIN			
Нанесение	давление	сопло	количество слоев нанесения	
Баллон / пистолет-распылитель	3 - 4 бар	1,3 – 1,5 мм	1 – 1,5	
Безвоздушное / Пневматическое				
Срок хранения смеси	12 часов			
Толщина покрытия / сухой пленки	10 - 15 мкм			
Интервал между слоями				
Высыхание	для повторного нанесения	от пыли	на отлип	полное высыхание



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

Время высыхания (20 ° C)	30 мин – 8 часов	4-6 минут	20-25 минут	.
Регулирование ЛОС	Предельное значение согласно нормам ЕС (кат. В / с): 780 г / л (2007) Максимальное содержание в продукте 704 г / л ЛОС [5,87 фунта / галлон]			

Примечания:

Перед использованием проверьте адгезию на поверхностях из нержавеющей стали. В течение 8 часов нанесите на реактивный грунт защитный лак. Детали, обработанные реактивным грунтом, должны быть надежно защищены от влаги. Не оставляйте остатки вещества в баллонах. Не наносите на изделия из термопластика. Не обрабатывайте материалами из полиуретана.

Срок хранения: не менее 2 лет при хранении в невскрытой таре.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>