



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http: //www.chamaeleon-produktion.de

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

Дата выпуска 28.05.2018

**АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ HS 5+1 OPTIMAL**

**Номер товара:** 488 (серый), (черный), (красный), (белый)

**Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта/  
Двухкомпонентный высокопрочный акриловый  
грунт-наполнитель. Низкое содержание ЛОС.

**Общие характеристики:** Быстродействующий двухкомпонентный  
компактный грунт-наполнитель с высокой  
коррозионной стойкостью,  
превосходной заполняющей способностью и  
хорошей адгезией, применяющийся в  
автомобильном ремонте. Кроме того, отлично  
справляется с точечным устранением недостатков  
покрытия без провисания и подтеков.  
Укрывистость: 5-6 м<sup>2</sup> / л

**Подготовка поверхности:** отшлифуйте

**Применение:**

<b>Пропорция смешивания:</b>	5 к 1 с добавлением акрилового отвердителя
<b>Срок хранения смеси</b>	1-5 часов
<b>Нанесение:</b>	Обычное С самотеком
<b>Разбавление:</b>	15-20 %, методом «мокрым по мокрому» - 30-40%
<b>Вязкость:</b>	30-55 секунд DIN 4/20 °C
<b>Сопло:</b>	1,4-1,9 мм
<b>Давление распыления:</b>	2,5-4,5 бар
<b>Количество слоев</b>	1-3
<b>Интервал между слоями</b>	15 минут



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

### Сушка:

<b>Естественная сушка при 20°C:</b>			
		120-180 микрон	6-8 часов при 20 °C
<b>Принудительная сушка:</b>			
	Интервал между слоями		10-15 минут
	сушка	120-180 микрон	30-40 минут при 60°C

### Шлифование:

отшлифуйте (абразивом Р 400 для сухого или Р 600 для влажного шлифования для однослойного покрытия; для двухслойного покрытия рекомендуется использовать абразив Р 500 для сухого и абразив Р 800 для мокрого шлифования)

### Примечания:

Применяйте при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 75%.

### Срок хранения:

не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*