Лак-аэрозоль PressTon акриловый

Для наружных и внутренних работ
ТУ BY 600112981.064-2016

- Не содержит озоноразрушающих веществ
- Укрывает до 2 м^2
- Быстросохнущий (1 ч)
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Атмосферостойкое покрытие
- Отлично сочетается с различными эмалями и красками
- Не содержит соединений тяжелых металлов

Краткий обзор

Назначение

Для усиления декоративных свойств комплексного покрытия после нанесения аэрозольных лакокрасочных материалов, в том числе с металлическим эффектом, небольших по размеру объектов и бытовых изделий, элементов ландшафтного, интерьерного дизайна и др., не подвергающихся механическим нагрузкам, по плотным минеральным поверхностям: бетонным, кирпичным, оштукатуренным (за исключением фасадов), гипсокартонным, из искусственного и натурального камня, неглазурованной керамики, щебня, по металлическим поверхностям, эксплуатирующимся в атмосферных условиях и внутри помещений, а также для декорирования изделий из древесины (элементы мебели, рамки для фото, окна, двери и др., кроме полов), эксплуатирующихся внутри помещений; может применяться в качестве самостоятельного покрытия при декоративно-оформительских работах внутри помещений.

Свойства

Образует покрытие, обладающее хорошей твердостью, устойчивостью к влиянию окружающей среды и влажной уборке. Прекрасно сочетается с различными эмалями и красками производства ЧУП «МАВ». Не содержит озоноразрушающих веществ и тяжелых металлов. Выпускается с различной степенью блеска.

Состав

Смола акриловая, функциональные добавки, смесь ароматических растворителей и эфиров уксусной кислоты, пропеллент.

Внешний вид материала

Внешний вид покрытия - однородная, без кратеров, пор, морщин, и посторонних включений поверхность. Цвет покрытия - бесцветный.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Время высыхания до степени 3, ч, не более	1
Блеск покрытия, %	
- матовой	до 25
- полуматовой	26-50
- полуглянцевой	51-70
- глянцевой	не менее 71
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,2
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С ч, не менее, к статическому воздействию:	
- воды	24
- индустриальному маслу	2
- дизельного топлива	2
Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см^2)	0,20 (2,0) - 0,65 (6,5)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	97

Упаковка

Баллон аэрозольный (номинальный объем 520 мл).

Технология применения

Пригодные подложки

Поверхности после нанесения лакокрасочных материалов, в том числе с металлическим эффектом.

Подготовка поверхности

Окраску проводить на открытом воздухе в безветренную погоду, в производственных, складских помещениях при наличии вентиляции. Температура окрашиваемой поверхности, должна превышать не менее чем на 3 °С точку росы (температуру, при которой влага из воздуха конденсируется на твердой поверхности).

Система покрытия

Усиливает защитные и декоративные свойства покрытия различных эмалей и красок MAV.

Лак акриловый PressTon

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие СТБ ISO 9001, ISO 9001

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
Velcom:+ 375 29 660-50-18

04/04/2022

Способ и условия нанесения	Лак наносят в 1-3 слоя на предварительно загрунтованную и окрашенную материалами производства ЧУП «МАВ» поверхность. Перед нанесением баллон встряхнуть в течение 3 мин после появления стука шарика. Распыление проводить сначала по горизонтали, затем, после небольшой паузы, по вертикали тонкими слоями с расстояния 15-30 см при температуре не ниже 15 °С. Допускается нанесение второго и последующих слоев через 5-7 мин. Время высыхания покрытия при температуре (20±2) °С – 1 ч. После завершения работ следует очистить клапан: для этого перевернуть баллон распылителем вниз и нажать на клапан в течение 2-5 сек.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим	Температура окрашиваемой поверхности, должна превышать не менее чем на 3 °С точку росы (температуру, при которой влага из воздуха конденсируется на твердой поверхности). Время высыхания покрытия при температуре (20 ± 2) °С – 1 ч. Допускается нанесение второго слоя через 5-7 мин.
Расход	Одним баллоном можно окрасить до 2 м^2 ровной поверхности. Зависит от вида, качества и подготовки окрашиваемой поверхности, климатических факторов и навыков работающего.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой упаковке, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °С до 40 °С. При хранении при минусовых температурах перед применением выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.
Меры предосторожности	Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °С. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Окраску внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.
Утилизация отходов	После использования плотно закупорить и утилизировать, как бытовой мусор.
Гарантийный срок	36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000426.08.16 Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.099-2016
Контактная информация	Отдел продаж: телефон: +375 (1716) 7 23 49 e-mail: ap@mav.by

Лак акриловый PressTon

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
Velcom:+ 375 29 660-50-18