



Эмаль-аэрозоль BELAKOR 17 алкидная профессиональная

Для наружных и внутренних работ
ТУ BY 600112981.064-2016

- Для профессионального и бытового применения
- Высокоукрывистая
- Атмосферостойкое, светостойкое покрытие
- Устойчива к индустриальному маслу, дизельному топливу, воде
- Не содержит свинца и хроматов
- Укрывает до 2 м²
- Быстросохнущая (6 ч)

Краткий обзор

Назначение

Для качественного, быстрого и равномерного окрашивания небольших по размеру объектов (садово-парковая мебель, окна, двери, инвентарь, кованые изделия, элементы ландшафтного, интерьерного дизайна, кроме полов) при проведении ремонтных, декоративно-оформительских и художественных работ в бытовых условиях. Рекомендуются нанесение по металлическим, деревянным, ДСП, ДВП, MDF, плотным минеральным поверхностям (неглазурованная керамика, камень, щебень), а также для подкрашивания мест сколов покрытий и царапин при производстве автомобильной и сельскохозяйственной техники, велосипедов, металлочерепицы, профнастила и других изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.

Сферы применения

С Строительство **М** Металлообработка **Д** Деревообработка **Т** Торговля

Свойства

Образует покрытие, обладающее высокой атмосферостойкостью, хорошей твердостью, светостойкостью, укрывистостью, адгезией (сцеплением) к подложкам. Образует покрытие, устойчивое к индустриальному маслу, дизельному топливу, 3% раствору хлористого натрия, воде. Прекрасно сочетается со многими типами грунтовок. Не содержит озоноразрушающих веществ, свинца, хроматов. Выпускается с различной степенью блеска (глянец/ мат).

Состав

Смола алкидная, пигменты, наполнители, ксилол, пропан, бутан, изобутан.

Внешний вид материала

Внешний вид покрытия - однородная, без кратеров, пор, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет покрытия - должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV или каталога RAL.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Время высыхания до степени 3, ч, не более	6
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² не более	
- белой, светло-серой	70
- красной, желтой, оранжевой	110
- голубой, зеленой, синей	70
- коричневой, черной	50
- других цветов	100
Блеск покрытия, %	
- матовой	до 25
- полуматовой	26-50
- полуглянцевой	51-70
- глянцевой	не менее 71
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,20
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С ч, не менее, к статическому воздействию	
- раствора хлористого натрия с массовой долей 3%	72
- воды	72
- индустриального масла	72
- дизельного топлива	72
Срок службы покрытия в условиях эксплуатации	
- ХЛ1, УХЛ1 (тип атмосферы I), лет, не менее	2
Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных упаковок	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должно пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см ²)	0,20 (2,0) - 0,65 (6,5)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	97

Упаковка

Баллон аэрозольный (номинальный объем 520 мл).

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Технология применения

Пригодные подложки	Металлические, деревянные, ДСП, ДВП, MDF, плотные минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Окрашиваемую поверхность тщательно очистить от жировых и других загрязнений, ржавчины, окислы, старой отслоившейся краски, зашкурить, обезжирить растворителем и высушить. Участки поверхности, не подлежащие окраске, укрыть бумагой, малярной лентой. Металлические поверхности следует загрунтовать антикоррозионными грунтовками по металлу MAV.
Способ и условия нанесения	Окраску проводить на открытом воздухе в безветренную погоду, в производственных, складских помещениях при наличии вентиляции. Температура окрашиваемой поверхности, должна превышать не менее чем на 3 °C точку росы (температуру, при которой влага из воздуха конденсируется на твердой поверхности). Перед окраской баллон встряхивать в течение 3 минут после появления стука шарика. Распылять в вертикальном положении тонкими слоями с расстояния 15 - 30 см при температуре не ниже 15 °C. Время высыхания покрытия при температуре (20 ± 2) °C – не более 6 ч. Допускается нанесение второго слоя через 15 - 20 мин. Распыление проводить сначала по горизонтали, затем, после небольшой паузы, по вертикали. В зависимости от цвета и подложки количество слоев от 1 до 3. После каждого применения следует очистить клапан: перевернуть баллон распылителем вниз и нажать на клапан в течение 2 - 5 сек.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим	Температура окрашиваемой поверхности должна превышать не менее чем на 3 °C точку росы (температуру, при которой влага из воздуха конденсируется на твердой поверхности). Время высыхания покрытия при температуре (20 ± 2) °C – не более 6 ч. Допускается нанесение второго слоя через 15-20 мин.
Расход	Одним баллоном можно окрасить до 2 м² ровной поверхности. Зависит от вида, качества и подготовки окрашиваемой поверхности, климатических факторов, цвета и навыков работающего.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой упаковке, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °С до 40 °С. При хранении при минусовых температурах перед применением выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.		
Меры предосторожности	Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °С. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Окраску внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.		
Утилизация отходов	После использования плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор.		
Гарантийный срок	36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).		
Дополнительная документация	Свидетельство о гос регистрации	BY.50.51.01.008.E.000428.08.16	
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.096-2016	
	Протоколы испытаний	ЛИ ЛКМ «МАВ» № 20/17 от 11.04.2017	
Контактная информация	Отдел продаж: телефон: +375 (1716) 7 23 49 e-mail: ap@mav.by		