



## «ОРЕОЛ ДИСКОНТ» КРАСКА ФАСАДНАЯ

белая матовая

СТО 05744283-004-2008

### Область применения

Предназначена для окрашивания наружных поверхностей зданий и сооружений. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям.

### Свойства

Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Атмосферостойкая. После высыхания образует ровное матовое «дышащее» покрытие белого цвета. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки краской-колором «ОРЕОЛ».

### Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой, зашлифовать. Меловые и интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. Рекомендуется использовать водно-дисперсионные грунтовку и шпатлевку «ОРЕОЛ». *Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!* Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить водой, но не более 10 % перед нанесением первого слоя и не более 5 % перед нанесением второго слоя. Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности рекомендуется нанесение двух слоев краски. При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура - от 5 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха (65±5) %.

### Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность.

### Расход

Ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м<sup>2</sup> составляет от 200 до 300 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

### Время высыхания

Время высыхания при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %: одного слоя – 0,5 ч; между слоями - 1 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч.

### Состав

Полиакриловая дисперсия, высококачественные пигменты и наполнители, специальные добавки, вода.

### Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

### Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### Меры предосторожности

Краску не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.