«ОРЕОЛ ДИСКОНТ» ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ

укрепляющий

СТО 05744283-009-2009

Область применения

Предназначен для пропитки и грунтования различных поверхностей (кроме металлических) внутри и снаружи помещений. Укрепляет обрабатываемую поверхность и выравнивает впитывающую способность минеральных и деревянных поверхностей перед нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных красок, а также перед оклейкой обоями.

Свойства

Готов к применению. Легко наносится. Укрепляет обрабатываемую поверхность, улучшает межслойную адгезию, сокращает расход финишного ЛКМ. Не имеет резкого запаха. После высыхания образует эластичное прозрачное покрытие.

Рекомендации по применению

Перед применением тщательно перемешать. Поверхность очистить от грязи и пыли. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. *Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!* Тщательно перемешать. Грунт-концентрат рекомендуется разбавлять водой в соотношении от 1:4 до 1:10. Наносить грунт-концентрат на подготовленную сухую чистую поверхность. Пористые поверхности с непрочно держащимися верхними слоями обрабатывать грунт-концентратом, разбавленным водой в соотношении 1:4. Для других поверхностей рекомендуется разбавление до 1:10. При обработке поверхности достаточно одного слоя. Двукратное грунтование целесообразно только в случае отделки проблемных поверхностей (старых, рыхлых, сильно впитывающих). Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от 5 °С до 35 °С и относительная влажность воздуха – не более (65 ±5) %.Разбавленный грунт-концентрат хранить не более 8 часов.

Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м^{2}составляет от 80 до 200 г в зависимости от состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 6 ч, между слоями – 1 ч. Нанесение покрывных лакокрасочных материалов - через 24 ч.

Состав

Поливинилацетатная дисперсия, специальные добавки, вода.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 ^{0}С.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 ^{0}С.

Морозостойкость

Выдерживает не более 4 циклов замораживания (при температуре минус 40 °С) – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Грунт-концентрат не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

При попадании грунт-концентрата в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Для защиты рук рекомендуется применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.