



ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ «ОРЕОЛ» «КОРОЕД»

для наружных и внутренних работ

СТО 05744283-093-2012

Область применения

Предназначена для создания декоративных покрытий на фасадах зданий, поверхностях стен внутри помещений, в том числе на поверхностях, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (частая сухая и влажная уборка). Применяется по бетону, кирпичу, гипсокартону, твердым волокнистым плитам, ДСП, сэндвич-панелям, а также прочно держащимся старым краскам внутри и снаружи помещений.

Свойства

Готова к применению. Экологически безопасная, легко наносится, удобная в применении, с отличной адгезией. Образует покрытия, отличающиеся рядом преимуществ, как с точки зрения декоративных свойств, так и технологического плана. Снижаются требования к подготовке основания, исключается, например, финишное шпательование. Не стекает с вертикальных поверхностей. Штукатурку можно колеровать в различные цвета и оттенки. Рекомендуется использовать колеровочные краски и универсальные пасты «ОРЕОЛ».

Рекомендации по применению

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Крупные дефекты основания необходимо зашпательвать. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой влагостойкой. Средне- и слабо впитывающие основания для увеличения адгезии и удобства нанесения штукатурки рекомендуется обработать грунтовкой адгезионной. Перед нанесением штукатурку тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют водой до нужной консистенции. Штукатурку не следует смешивать с органическими растворителями. Штукатурку наносят на подготовленную поверхность при помощи кельмы из нержавеющей стали в один слой, выравнивают и дают подсохнуть в течение 3-5 минут. Кельму рекомендуется периодически смачивать водой. Оптимальная толщина наносимого слоя не более 2,5 мм. После этого приступают к декорированию поверхности. Круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями пластиковой терки растирают штукатурку, моделируя фактурную поверхность разнообразным направлением борозд. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Замерзшую штукатурку необходимо разморозить в теплом помещении без ее подогрева. При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура в помещении от 5 °C до 35 °C и относительная влажность воздуха $(65 \pm 5)\%$.

Нанесение

Металлическая кельма или шпатель, пластиковая терка.

Расход

Ориентировочный расход – от 2 до 3 кг на покрытие площадью 1 м² толщиной не более 2,5 мм. Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$ - 3 ч, полное высыхание – 24 ч и полная полимеризация – от 7 до 9 дней.

Состав

Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °C.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочной продукции не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании штукатурки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При возникновении симптомов раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Хранить в местах, недоступных для детей.