



PROFIWOOD

Морилка на водной основе

СТО 05744283-113-2016

Область применения

Предназначена для тонирования древесины в оттенки дерева ценных пород, а также для защиты от плесени деревянных изделий, эксплуатирующихся внутри помещений. Возможно использование морилки для наружных работ, если поверхности обработанные морилкой, покрываются атмосферостойким лаком.

Свойства

Готова к применению, легко наносится; Создает тонкий эффект глубоких древесных пор на поверхности; Все цветовые оттенки цветной морилки смешиваются между собой; Используется как самостоятельно, так и в качестве прочной протравы для последующего покрытия лаком.

Рекомендации по применению

Морилка наносится на чистую сухую зашлифованную поверхность, пыль от шлифования удалить. При наличии масляных пятен или древесной смолы поверхность необходимо зашкурить, и обезжирить ацетоном, чтобы избежать неравномерного окрашивания древесины. Окрасочные работы рекомендуется проводить при температуре воздуха от плюс 5°C до плюс 35°C, относительной влажностью воздуха (65±5) %. Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. При хранении в морилке может образоваться небольшой осадок. Перед применением морилку необходимо тщательно перемешать.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем, губкой вдоль древесных волоком на подготовленную сухую чистую поверхность в один слой или несколько слоев до достижения требуемой интенсивности цвета.

Расход

Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины. Ориентировочно расход на однослойное покрытие составляет 80-120 г на 1 м².

Время высыхания

При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %- 1 ч; межслойная сушка 30-40 мин; полное высыхание при многослойном нанесении- не менее 3 ч.

Состав

Краситель водорастворимый, специальные добавки, вода.

Срок годности

18 месяца с даты изготовления.