

Эмаль ПФ 115 ТУ 2312-002-54505268-201



Описание

Предназначена для бюджетной окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Разработана на основе собственной рецептуры ООО "Цветогамма". Благодаря инновациям в лакокрасочной отрасли, нам удалось значительно снизить стоимость эмали ПФ-155 сохраняя ее качество!

ТИП	Пентафталевая эмаль изготовленная на основе алкидного лака. Обладает хорошей адгезией к разнообразным материалам
Область применения	Предназначена для бюджетной окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.
Объекты применения	Применяется для окраски жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, сооружений и конструкций.
Технические данные	
Расход	250-350 г/м ²
Растворитель	Уайт-спирит, сольвент, скипидар или их смесь 1:1
Способ нанесения	Наносится распылителем, кистью, валиком, обливом, окутанием.
Время высыхания	При температуре (20 ± 2) °С – 30 часов
Плотность	ок. 1,35-1,4
Хранение	Лакокрасочные материалы в упакованном виде должны храниться в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С.

Инструкция по применению

Условия при обработке	Эмаль ПФ-115 наносят на сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окислы поверхности. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%. Перед применением эмаль ПФ-115 тщательно перемешивают,
-----------------------	--

	при наличии удаляют пленку, по необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом С-4-155/200), скипидаром или их смесью 1:1
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промывают сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом С-4-155/200), скипидаром или их смесью 1:1
Охрана труда	Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать попадания химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте.
Охрана окружающей среды и утилизация отходов	Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.

Эмаль ПФ 115 выпускается уже на протяжении многих лет. Даже появление более технологических и экологичных акриловых красителей не поколебало ее позиций на современном рынке. Она по-прежнему пользуется большим спросом благодаря своим безупречным эксплуатационным свойствам.

Эмаль ПФ-115 применяется для окрашивания отопительного оборудования, дверных блоков и оконных рам. Это атмосфероустойчивый материал, поэтому зачастую используется для покраски разнообразных уличных конструкций, выполненных из металла или натуральной древесины: веранд, беседок, оград, скамеек, хозяйственных построек. Высокая устойчивость к влажной среде исключает отслаивание и образование пузырей на покрытии, чему способствует защитная пленка, помогающая удерживать эмаль на поверхности. Еще одно немаловажное качество краски заключается в ее устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей. Благодаря данной особенности покрытие не выгорает под солнцем и сохраняет свой цвет. ПФ-115 используют для покраски не только деревянных и металлических оснований. Также она идеально наносится на поверхность из гипсокартона, кирпича и бетона.

Преимущества

Купить эмалевую краску выгодно по ряду причин:

- **Устойчивость к влиянию осадков.** Эмаль не боится влаги, эффективно защищает окрашенное основание от развития коррозии.
- **Стойкость к выгоранию.** Покрытие не теряет цвет под действием солнца, что позволяет использовать его для наружных отделочных работ.
- **Экономный расход,** составляющий 140 ± 40 г/м² и зависящий от техники нанесения, вида поверхности и пр.
- **Универсальность.** Краска подходит для самых разных оснований, идеально сочетается с лакированным деревом и фактурной штукатуркой.
- **Разнообразная цветовая палитра,** включающая около 50 оттенков.
- **Эстетичный внешний вид.** Основание, покрытое краской, смотрится невероятно стильно и эффектно.

- **Долговечность.** В умеренных климатических условиях грамотно нанесенное покрытие сохраняется до 4-х лет и более.
- **Доступность.** Несмотря на превосходные технические и эксплуатационные характеристики, эмаль реализуется по достаточно низкой цене по сравнению с остальными ЛКМ.

Универсальные свойства ПФ-115 позволяют окрашивать основание при температурном режиме +5 – +35 С. Для нанесения эмали подходят валики, кисти, и щетки. Кроме того используется окрашивание при помощи техники погружения (окунания).