



PROFIWOOD

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

СТО 05744283-123-2017

Область применения

Предназначен для защиты деревянных поверхностей от плесени, синевы, гниения, грибка, от древесных жучков и других насекомых и декоративной отделки всех видов внутренних и наружных деревянных поверхностей (деревянная обшивка и облицовка, заборы, стропильные конструкции, балконы, садовая мебель, оконные ставни и др.)

Свойства

Защищает поверхность от ультрафиолетового излучения, обладает отличными декоративными свойствами, обеспечивает надежную защиту от погодных условий, препятствует пожелтению древесины, имеет большую глубину проникновения, создает пленочную микробиологическую защиту от биопоражения.

Рекомендации по применению

Наносить на предварительно очищенную от пыли и грязи, сухую поверхность в 1-2 слоя (внутренние работы) или 2-3 слоя (наружные работы, влажные или солнечные условия) вдоль волокон древесины с промежуточной сушкой 45-60 минут. Особо тщательно обработайте торцы. Выпускается в готовом к применению виде, разбавление не допускается. Выполнять работы по окраске древесины следует при температуре воздуха не ниже 5 °С и относительной влажности не более 80 %. При выполнении работ рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Оттенок и интенсивность цвета покрытия в значительной степени зависят от породы дерева и количества нанесенных слоев. Не обрабатывать мерзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Перед применением тщательно перемешать.

Нанесение

Кистью, валиком, губкой или безвоздушным распылением на подготовленную сухую чистую поверхность.

Расход

Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины. Ориентировочный расход антисептика на однослойное покрытие составляет: пиленая древесина – 1 литр на поверхность площадью от 5 до 8 м², строганая древесина – 1 литр на поверхность площадью от 8 до 12 м².

Время высыхания

При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 24 ч. Межслойная сушка 45-60 минут.

Состав

Алкидный лак, эмульсия, светостойкие пигменты, растворитель, добавки целевого назначения.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5 °С.

Срок годности Транспортирование

24 месяца с даты изготовления.

В плотно закрытой, герметичной таре. Возможна транспортировка при минус 40 °С. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток. В случае замораживания выдержать при комнатной температуре в течение 24 часов. Перед применением тщательно перемешать.

Утилизация

Сухую пустую тару сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит уайт-спирит, сольвент. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.