



FARBITEХ®

ЭМАЛЬ
ТЕРМОСТОЙКАЯ
КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКАЯ

- ✓ Легко наносится на труднодоступные места.
- ✓ Имеет хорошие укрывистость и атмосферостойкость.
- ✓ Быстро высыхает.

Краткое описание	Высококачественная кремнийорганическая эмаль, предназначенная для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 600 °С (компонентов выхлопной системы автомобилей, элементов трубопроводов и паропроводов, деталей водонагревательного, котельного и прочего оборудования). Термостойкость пленок эмали 600 °С ± 5 °С (у цветов: черная, серебристая, красная, зеленая, синяя). У белого цвета термостойкость пленок эмали – до 300 °С. Применяется для наружных и внутренних работ.
Состав	полиметилфенилсилоксаны, пигменты, наполнители, функциональные добавки, растворители.
Цвет	белый, зеленый, красный, серебристый, синий, черный
Тип работ	внутренние/наружные
Область применения	для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 600 °С (компонентов выхлопной системы автомобилей, элементов трубопроводов и паропроводов, деталей водонагревательного, котельного и прочего оборудования).
Температура применения	Температура воздуха при обработке изделия лаком должна быть в интервале от +10 до +35°С.
Подготовка поверхности	не требует предварительного грунтования поверхности перед нанесением. Перед окрашиванием металлические поверхности очистить от пыли, грязи, отслоившегося старого покрытия, рыхлой ржавчины, при необходимости обезжирить. Механическая очистка поверхности производится до степени St3 или Sa2 – Sa2.5 согласно ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. После механической очистки поверхность обезжирить ароматическим растворителем (толуол, ксилол). Обезжиривание проводить непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе и 24 часов при работе в помещении. Поверхность при окрашивании должна быть сухой и чистой.
Нанесение покрытия	Рекомендуется наносить эмаль при температуре баллона не ниже + 10 °С. Перед использованием баллон хорошо встряхнуть в течение 2-3 минут. Наносить на поверхность с расстояния 25 - 30 см.
Рекомендуемое количество слоев	Может наноситься в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями в течение 5–10 минут
Расход	~ 2-3 м² (в зависимости от типа поверхности)
Время высыхания	Межслойная сушка – 15 минут, «на отлип» — 30 - 40 минут, полного высыхания при температуре + 20 °С — 24 часа.
Очистка инструмента	Растворитель (толуол, ксилол)
Срок годности	36 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления указана на дне баллона.
Транспортирование и хранение	Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от + 5 °С до + 45 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки — от - 40 °С до + 50 °С.
Меры предосторожности, утилиза	Беречь от источников воспламенения, тепла, открытого огня. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить вблизи. Содержимое находится под давлением. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза. После использования продукта по назначению баллоны с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
Фасовка	520 мл

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEХ, эмаль ТЕРМОСТОЙКАЯ