



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЗЫРСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
т/ф 8 (0236)204311, e-mail: info@moz-dok.by
ул. Социалистическая, 120а, 247760,
г. Мозырь, Гомельская область, Республика Беларусь

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

теплоизоляционные плиты из древесного волокна БЕЛТЕРМО-kombi


Теплоизоляционные плиты из древесного волокна БЕЛТЕРМО- **kombi** - **натуральный** древесный материал.

Состав

- древесина хвойных пород,
- полиуретановая смола 5%,
- парафин 1 %

Плиты изготовлены из возобновляемого сырья (древесины) и подлежат дальнейшей переработке.

Применение



Плита БЕЛТЕРМО- **kombi** обладает всеми **качествами** при строительстве новых зданий и для всех видов реконструкций:

- использовать между стропилами, изоляция чердачного перекрытия,
- устанавливать для изоляции межкомнатных перегородок,
- изоляция каркасных и каркасно-щитовых домов,
- изоляция наружных и внутренних стен под облицовкой фасада,
- укладывать на сухую, ровную и прочную поверхность,
- оптимальная теплоизоляция,
- простой процесс монтажа,

- при наклоне кровли от 15° могут находиться непокрытыми в качестве временного навеса,
- обладают экологической чистотой, нетоксичны и гипоаллергенны.

Теплоизоляционные плиты из древесного волокна БЕЛТЕРМО- **kombi** не предназначены в качестве несущего элемента

Условия хранения



При транспортировке и складировании плит необходимо обеспечить их защиту от **механических повреждений и увлажнения**. Хранение поддонов с плитой осуществляется в помещении на ровной поверхности, изолированной от грунта, под навесом, защищающем теплоизоляционную плиту из древесного волокна от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ погрузка плит «навалом» и выгрузка их сбрасыванием.

Укладывать поддоны с плитой один на другой в штабеля допускается не более чем в два яруса.

Технические характеристики БЕЛТЕРМО- kombi:согласно ГОСТ EN 13171

Профиль кромки		Прямой	Ступенчатый	
Длина	мм	1000 - 1250	1000 - 1250	
Ширина	мм	575 - 600	575 - 600	
Толщина	мм	40-240	100-240	
Плотность	кг/м ³	ок. 110	ок. 110	протоколы
Номинальное значение коэффициента теплопроводности	Вт/м*К	0,038	0,038	протоколы
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	кПа	60	60	протоколы
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости изделия	кПа	5	5	протоколы
Кратковременная гигроскопичность	кг/м ²	≤ 2	≤ 2	протоколы
Огнестойкость. Еврокласс согласно СТБ EN 13501		Е	Е	