



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

Номер товара:	14554
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта/ Грунт/наполнитель
Общие характеристики:	Двухкомпонентный грунт-наполнитель на основе эпоксидной смолы, не содержащий хроматов, применяющийся для покрасочных и ремонтных автомобильных работ. Быстро сохнет, превосходно растекается по поверхности, не разбрызгивается. Позволяет в кратчайшие сроки перекрасить поверхность, обеспечивая сохранение блеска. Лучше всего подходит для полиэфирных шпатлевок и высокопрочных полиэфирных аэрозольных грунтов.
Свойства продукта:	Превосходно растекается по поверхности, не разбрызгивается, быстро сохнет. Обработанная поверхность готова к нанесению нового слоя спустя 45 минут. Обеспечивает высокий уровень блеска при полировании «мокрым по мокрому». Обладает адгезией к стали, алюминию и оцинкованным поверхностям.
Физические и химические характеристики:	
Связующее вещество	Сочетание эпоксидно-полиамидных смол
Цвет/Блеск	светло-серый
Спецификация	Степень блеска: DIN 67 530 Удельный вес: 1,3 – 1,4 г/см ³ DIN 51 757 Вязкость: тиксотропный
Содержание ЛОС	Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/с): 540 г / л Данный продукт содержит максимум 540 г/л ЛОС (4.50 фунтов/галлон)



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

Нанесение:

Условия нанесения:	при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 80%.
Совместимые поверхности:	Железо и сталь, алюминий, шлифованные оцинкованные поверхности, высохшие и шлифованные старые лакокрасочные покрытия.
Предобработка поверхности:	Очистить, высушить, удалить пыль, грязь, ржавчину, жиры и масла. Отшлифовать и очистить поверхность при помощи силиконового очистителя.
Пропорция смешивания:	2 части двухкомпонентного эпоксидного грунта 1 часть отвердителя
Нанесение	Можно наносить распылением Распыление (воздушное): Вязкость: 16-28 секунд 4 мм DIN Диаметр сопла: 1,2 – 1,6 мм Давление: 2 бар Количество распылений: 1-2
Разбавление:	Разбавитель (добавление 10-25%)
Время сушки:	Высыхание от пыли: через приблизительно 10-15 минут Для повторного нанесения: 30-45 минут Для шлифования: через приблизительно 6-8 часов при 20° C
Готовность к нанесению шпатлевки:	Готов к нанесению шпатлевки через 30 минут при 60° C или через 1-2 часа при естественной сушке (комнатная температура). Не наносить пленку толщиной более 25 микрон (1 тонкий слой) при дальнейшем использовании шпатлевки.
Срок хранения смеси:	5 часов
Нижний слой:	двухкомпонентный эпоксидный грунт толщиной 25-50 мкм
Верхний слой:	однокомпонентные и двухкомпонентные эмали
Расход:	9-10 м ² /л (при толщине пленки 35 микрон)
Примечания:	Через 48 часов требуется отшлифовать грунт

После использования: Незамедлительно после использования очистить инструменты, включая сопло, нитро-растворителем. Удалить сухую пленку смывкой для краски.

Меры безопасности:

- Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для детей месте.
- Хранить отдельно от пищевых продуктов и корма для домашних животных.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

- Избегать контакта с глазами и кожей.
- Носить защитные перчатки и специальную защиту для глаз и лица.
- При случайном проглатывании, немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите контейнер или этикетку медицинскому специалисту.

Срок хранения:

не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>