

Грунтовка глубокопроникающая Г-96С



Грунтовка глубокого проникновения НВ П 1 СС
«Парад Г-96С» СТБ 1263-2001

СУХАЯ ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ С ХОРОШЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВГЛУБЬ ОСНОВАНИЯ



- Укрепляет поверхность основания
- Снижает впитывающую способность основания
- Морозостойкая при транспортировке
- Увеличивает прочность сцепления с основанием
- Экономит применение лакокрасочных материалов
- Пригодна для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Г- 96С представляет собой сухой полимерный порошок. После смешивания с водой обладает высокой проникающей способностью, регулируя впитывающие свойства минеральных оснований и способствует хорошей адгезии наносимых покрытий к основанию. Грунтовку Г-96С применяют для предварительной подготовки, упрочнения, а также частичного обеспыливания оснований перед нанесением различных отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев, материалов для ремонта бетона и т.д.
Для наружных работ, а также внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещениях.

Расход раствора грунтовки

0,15-0,17 кг/м² (на 1 слой)

Подготовка основания

- основание должно быть чистым, сухим и очищенным от масел, жира, следов раствора, остатков красок;
- слегка осыпающиеся поверхности следует тщательно очистить с помощью щетки.

Приготовление

Расчетное соотношение:

на 1кг сухой грунтовки 9 л воды
на 0,5 кг сухой грунтовки 4,5 л воды.

ВНИМАНИЕ. Передозировка воды ведет к снижению прочностных характеристик грунтовки. Вода должна быть комнатной температуры.

- для приготовления рабочего раствора использовать электродрель со спиральной насадкой (допустимая скорость вращения 300-400 об/мин.)
- дрелью-миксером в емкости с водой создается сильный водоворот, в это время сухую смесь постепенно засыпать по краю емкости и перемешать до получения однородной консистенции и отсутствия комков. Выдержать раствор в течение 10-15 мин. При выпадении осадка рекомендуется перемешать раствор.
- жизнеспособность приготовленной порции грунтовки 24 ч. При хранении более 1 ч рекомендуется повторное перемешивание перед применением.

Применение

- грунтовку равномерно наносить на основание с помощью щетки или кисти. Перед дальнейшим нанесением отделочных материалов необходимо дождаться высыхания загрунтованной поверхности.
- для обработки пересушенных оснований с высокой поглощающей способностью, а также при выполнении работ снаружи или в сильно проветриваемых помещениях предусматривать нанесение дополнительного слоя грунтовки с ориентировочным интервалом 30 минут между слоями
- при проведении работ, а также в течение всего срока высыхания грунтовки температура воздуха в помещении должна быть от +5 °С до + 25 °С и уровень влажности воздуха не более 75 %.

Срок хранения 6 месяцев от даты изготовления.

Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5 °С и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

Упаковка емкость полимерная 0,5 кг, 1,0 кг

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Насыпная плотность, кг/м ³	542,5
Время высыхания до степени 3, ч, не более	0,5
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	1,4
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	9
Количество слоев нанесения	1-2 (в зависимости от впитывающей способности поверхности)
Ориентировочная площадь нанесения 1 слоя (10 л), м ²	60
Время перемешивания, мин	5
Время выдержки после перемешивания, мин	10-15
Плотность раствора грунтовки, кг/м ³	0,96
Расход сухой смеси на 1 слой, кг/м ²	0,015-0,017
Расход раствора грунтовки на 1 слой, кг/м ²	0,15-0,17
Водородный показатель раствора грунтовки pH	7,7

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.