

«Краска ВД-АК -111 «ДЕКОР» для фасадов и цоколя СИЛИКОНОВАЯ»

ГОСТ 28196-89

Область применения: предназначена для создания долговечных водоотталкивающих фасадных покрытий жилых и административных зданий, детских, школьных, дошкольных и лечебных учреждений.

Обладает хорошей паропроницаемостью. Материал позволяет создать поверхность с высокими грязеотталкивающими свойствами. Возможно получение различных цветовых решений при помощи колеровочных красок и пигментных паст. База 1. Пастельные тона.

Допускается применение внутри помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни и т.д.)

Виды окрашиваемой поверхности: бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка, цементно-волокнистые плиты, гипсо-волокнистые плиты, кирпич, камень, обои, гипсокартон, деревянные изделия.

Состав: смесь высококачественных пигментов и наполнителей, функциональных добавок в растворе силиконовой смолы, акриловой дисперсии и воды.

Подготовка поверхности: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, чистой (без жирных и грязных пятен). Рекомендуется промыть поверхность водой под давлением. Если на поверхности есть следы мха или плесени, предварительно очистить поверхность фунгицидным средством. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски, старую побелку полностью смыть с поверхности водой. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.

Свежештукатуренные цементными штукатурками поверхности выдержать перед окрашиванием в течение 28 суток для прохождения процесса карбонизации, затем нанести слой грунтовки.

Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять шпатлевкой, зашлифовать. Пыль после шлифовки удалить ветошью. Поверхности предварительно грунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. Для лучшего результата применять грунтовку ТМ «ДЕКОР».

Применение: Перед применением краску тщательно перемешать. Рекомендуется наносить два слоя краски. При нанесении первого слоя рекомендуется краску разбавить водой, но не более 10 % от массы краски. Последующие слои наносить без разбавления.

Нанесение: на подготовленную сухую поверхность при помощи кисти, валика или краскопульта.

Расход: Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м². Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение с промежуточной сушкой между слоями 1 час при температуре (20±2)°C.

Время высыхания и температура обработки: Не более 1 часа при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$. Если температура окружающей среды ниже $+15 ^\circ\text{C}$, то допускается увеличение времени высыхания. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч.

При проведении работ избегать воздействия повышенных температур и повышенной влажности. Рекомендуемая температура от $+5 ^\circ\text{C}$ до $+35 ^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха $(65 \pm 5) \%$.

Очистка инструмента и рук: Не полностью высохшую краску можно отмыть теплой водой с мылом.

Хранение и транспортирование: В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C . Не морозостойкая.

Утилизация: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару из-под краски вывезти на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности: Краску не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: *24 месяца с даты изготовления.*