

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



PERMOLIT супербелая профессиональная краска для потолка

Артикул: 03.003 Редакция №: 02 Дата публикации: 01.01.2018

Описание: Водно-дисперсионная на основе модифицированной акриловой дисперсии, полностью матовая финишная краска для потолка.

Область применения: Применяется для отделки предварительно подготовленных бетонных, кирпичных, гипсовых, отштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, включая ванную комнату и кухню.

Свойства: Не желтеет, обладает приятным запахом. Высокая степень белизны. Благодаря простоте использования и повышенной укрывистости обеспечивает легкое нанесение и скрывает дефекты поверхности, ложится ровным слоем без подтеков.

Технические характеристики:

Вид : Матовая, ровная потолочная краска.

Цвет : Белый

Вязкость : $138 \pm 5 \text{ KU/25 °C}$ Плотность : $1,79 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$ Твердое вещество : $72 \pm 2 (120 \text{ °C}, 30 \text{ мин.})$

pH : $8,5 \pm 1$

Расход : $6-7 \text{ m}^2/\text{кг} (11-15 \text{ m}^2/\text{л})$ в один слой в зависимости от состояния поверхности

Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.

Время высыхания : Высыхание на отлип 30 мин. (23 ° С 50% Влажности): Полное высыхание 24 часа : Интервал между слоями 4-6 часов

Класс устойчивости к 3 класс

истиранию по EN13300

Точка возгорания : Невозгораемая Форма упаковки : $15 \pi - 7,5 \pi - 2,5 \pi$

Подготовка поверхности

Недавно оштукатуренные поверхности: Для прочности адгезии краски все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Регтопрасип.

Ранее окрашенные поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permomacun. Перед нанесением краски необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

Грунтование: Для повышения адгезии окрашиваемые поверхности следует подготовить. Следы антиадгезионнной смазки опалубки должны быть удалены. Перед покраской поверхностии следует загрунтовать в один слой универсальной грунтовкой Permosar, а для поверхностей с высокой впитывающей способностью использовать концентрированную грунтовку Permobinder. Перед нанесением финишного покрытия необходимо выждать не менее 6 часов, пока грунтовка высохнет.

Применение: Наносится на подготовленную к нанесению финишной краски поверхность сатиновым валиком, кистью или распылителем не менее чем в 2 слоя. Нанесение краски следует выполнять с интервалом между слоями не менее 4-6 часов. Все используемые инструменты можно мыть водой.

Разбавление: Разбавить водой на 15% по объему.

Хранение: Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и замерзания. Складировать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15π , 6 шт. в таре $7,5 \pi$, 7 шт. в таре $2,5 \pi$.

Утилизация: Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

Важные рекомендации

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- Не наносить на очень влажные и горячие поверхности при сильном ветре.

- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- Разбавлять следует только необходимое количество краски.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Р102: Хранить в недоступном для детей месте.

Р262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

Р270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUH 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9). Может вызвать аллергическую реакцию.

Соответствует требованиям стандарта TS 5808.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.