

ilmax


S-plan



Усилен
фиброволокнами

САМОНИВЕЛИР

цементный специальный



Толщина слоя
3–40 мм




Трещино-
стойкий



Высокая
прочность



Под все виды
покрытий



Как финишное
покрытие

ilmax S-plan **самонивелирующийся специальный цементный состав** предназначен для выравнивания (корректировки) неровностей **от 3 до 40 мм** минеральных горизонтальных оснований с прочностью на сжатие не менее 30 МПа. Может наноситься послойно, до получения необходимой толщины. Для внутренних и наружных работ.

Широкая область применения.

Высокая адгезия к основанию и прочность на сжатие ≥ 35 МПа гарантирует применение S-plan в тяжелых условиях при строительстве и ремонте:

- спортивных сооружений (площадок, стадионов, теннисных кортов, манежей, ледовых арен и т.д.);
- промышленных помещений, логистических и торговых центров, погрузочно-разгрузочных рамп, гаражей, СТО;
- террас, балконов, крылец.

Армирован волокнами. Фиброволокна в составе позволяют структурно упрочнить материал, увеличить стойкость к ударному разрушению, повысить прочность при изгибе, что в конечном итоге позволяет повысить надежность и увеличить срок эксплуатации конструкции пола в целом.

Удобная вязко-текучая консистенция достигается благодаря тщательно подобранной рецептуре и наилучшим образом сказывается на нивелирующей способности состава, исключает возможность расслоения и гарантирует получение максимально гладкой и ровной поверхности.

Под все виды покрытий.

Благодаря своим выравнивающим свойствам, состав может широко применяться под различные виды напольных покрытий:

- ковролин;
- различные виды линолеума;
- плитка ПВХ;
- керамическая плитка;
- деревянные покрытия;
- ламинированные и пробковые полы;
- паркетная доска;
- специальные спортивные ПВХ и резиновые покрытия;
- наливные полиуретановые и эпоксидные полы;
- как самостоятельное финишное покрытие, покрытое специальными пропитками, лаками, красками.

Рекомендуется для изготовления стяжек и ремонта дефектов оснований пола: трещин, выбоин, углублений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Количество воды на 25 кг	5,0–5,25 л
Время использования раствора	20 мин
Толщина слоя	3–40 мм
Расход (средний)	2,0 кг/м ² *1 мм
Адгезия, не менее	1,5 МПа
Марка по прочности, не менее	M350
Прочность на растяжение при изгибе, не менее	8 МПа
Морозостойкость, не менее	150 циклов
Пешее передвижение по поверхности, не ранее	6 часов
Скорость высыхания самонивелира	1 мм/сутки
Температура проведения работ	от +5 до +25°C
Температура эксплуатации	от -30 до +70°C

Растворная смесь сухая для самонивелирующихся стяжек, на цементном вяжущем, марки по прочности M350, марки по морозостойкости F150, марки по подвижности Пк4, группы по сохранности подвижности St-1: РСС для самонивелирующихся стяжек, цементная, M350, F150, Пк4, St-1 «ilmax S-plan» СТБ 1307-2012



www.ilmax.by

Документация,
советы, статьи, видео

Узнать больше!

