

PERMODUR усиленный гидроизоляционный состав

Артикул: 03.112 Редакция №: 01 Дата публикации: 01.01.2018

Описание: Эластичный гидроизоляционный материал на основе акриловой дисперсии с добавлением армирующих волокон.

Область применения: Для гидроизоляции строительных конструкций, крыш, террас, фундаментов, стен подвалов, подоконников, бассейнов, резервуаров для непитьевой воды, цистерн и т.п. На поверхности, которые будут подвергаться механическим воздействиям, следует нанести защитное покрытие, такое как стяжка и т.п.

Свойства: Не содержит растворителей и битума. Обладает превосходными адгезионными свойствами. Устойчив к механическим воздействиям и компенсирует небольшие подвижки конструкций при усадке. Обладает высокой устойчивостью к химическим веществам, УФ-излучению, к появлению и росту плесени, водорослей и грибов. Легко наносится. Долговечен. Выпускается в серо-белом цвете, при желании может быть окрашен в цвет универсальными пигментами Permokolor для придания поверхностям декоративного вида.

Технические характеристики

Вид	: Полуматовое, текстурное покрытие		
Цвет	: Серо-белый		
Вязкость	: 126 ± 5 KU/25 °C		
Плотность	: 1,34 ± 0,02 г/см ³		
Твердое вещество	: 66 ± 2 (120 °C 30 мин.)		
pH	: 8,5 ± 1		
Расход	0,8–1,2 кг/м ² (0,6–0,9 л/м ²), в зависимости от впитывающей способности и гладкости поверхностей. Для точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.		
Время высыхания (23 °C 50% Влажности)	: Высыхание на отлип	1-2 часа	
	: Полное высыхание	24 часа (в зависимости от толщины нанесения)	
	: Интервал между слоями	6 часов	
Точка возгорания	: Невозгораемый		
Форма упаковки	: 20 кг (14,9 л) - 10 кг (7,5 л) - 3,5 кг (2,6 л) - 1 кг (0,75 л)		

Подготовка поверхности

Недавно оштукатуренные поверхности: Для прочности адгезии состава все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует покрывать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permotasun.

Ранее окрашенные поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permotasun. Перед нанесением состава необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

Применение: Перед использованием материал тщательно перемешать. В первую очередь нанести состав Permodur на швы, затем покрывается вся поверхность. Состав наносится кистью или валиком в 2-3 слоя с интервалом между слоями не менее 6 часов. Слои следует наносить под углом 90° друг к другу (перекрестно). Все используемые инструменты можно мыть водой.

Разбавление: Первый слой необходимо разбавить на 40% водой. Второй и последующие слои наносятся без разбавления.

Хранение: Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и замерзания. Склаживать на паллете в высоту не более 5 шт. в таре 15 л и 12 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

Утилизация: Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

Важные рекомендации

- ❖ Тщательно смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество состава.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегайте контакта с глазами, кожей или одеждой.

P270: Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта.

P273: Избегайте утечки.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть. Продолжайте промывать.

EUN 208: содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (Cas №: 55965-84-9) и 2-октил-2-изотиазол-3-он (Cas №: 26530-20-1). Может вызвать аллергическую реакцию.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.