

Caparol Samtex 10 Pro (Капарол Замтекс 10 Про)

шелковисто-матовая тонкослойная латексная интерьерная краска 1-го класса влажного истирания, особенно рекомендована для помещений с повышенной влажностью.



Описание продукта

Область применения

Для гладких, шелковисто-матовых, высоконагружаемых, стойких к истиранию внутренних покрытий. Краска отлично подходит для гладких стен с качеством шпатлевочных работ уровня Q4, а также тонкослойных покрытий фактурных подложек, таких как рельефные, тиснёные обои. Материал рекомендован для применения в отелях, больницах, детских дошкольных учреждениях и иных общественных помещениях с повышенными требованиями к механической прочности покрытия и отсутствию эффекта «письма».

Краска рекомендуется для применения в помещениях, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Свойства

- 1-й класс влажного истирания, экстрапрочная
- покрытие устойчиво к мытью, в том числе с применением дезинфицирующих средств
- подходит для помещений с повышенной влажностью
- паропроницаемая
- токослойная - сохраняет фактуру подложки
- оптимальное и легкое применение
- без растворителей, с минимальным содержанием эмиссий (содержание ЛОС не более 1 г/л)
- экономичный расход

Упаковка

База 1: 10л; 2,5л
База 3: 4,7л (объем после колеровки 5л)

Цвет

База 1 (Base 1): Белый.

Краску Caparol Samtex 10 можно колеровать самостоятельно с помощью колорантов CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. При самостоятельном колеровании необходимо перемешать требуемое количество краски во избежание различий цветового тона.

Caparol Samtex 10 колеруется автоматически в системе ColorExpress в большое количество оттенков распространенных цветовых коллекций.

Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На единый элемент окрашиваемой поверхности необходимо наносить материал из одной партии.

Степень глянца

Шелковисто-матовая, среднеглянцевая согласно СТБ EN 13 300.

Хранение

В упакованном виде в плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре не ниже + 5 °С.

Технические параметры

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ■ Влажное истирание (истираемость): | 1-й класс стойкости к влажному истиранию согласно ГОСТ 32300 и СТБ EN 13300 |
| ■ Плотность: | ок. 1,28 г/см ³ |



Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ, снижающих адгезию. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 (ВУ).
Подготовка подложки	Штукатурки растворных групп Р II и Р III: Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка с акриловым гидрозоле CapaSol Tiefgrund Pro. Гипсовые и готовые штукатурки групп Р IV и Р V: Нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal Pro. Гипсовые штукатурки со спеком зашлифовать, удалить пыль и нанести грунтовку CapaSol Tiefgrund Pro. Гипсовые строительные и гипсокартонные панели: Впитывающие влагу панели грунтовать акриловым гидрозоле CapaSol Tiefgrund Pro. Бетон: удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы. Нормально впитывающий бетон грунтовать CapaSol Tiefgrund Pro. Газобетон, газосиликат: грунтовочное покрытие материалом Sylitol Grund-Konzentrat Pro разбавленным водой в пропорции 2:1. Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича: наносить покрытие без предварительной подготовки. Старые покрытия красками с хорошей несущей способностью: матовые, мало впитывающие поверхности окрашивать без предварительной подготовки. Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal Pro. На слабо впитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal Pro. Покрытия с плохой несущей способностью: покрытия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить. Плохо несущие покрытия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Грунтовать CapaSol Tiefgrund Pro. Покрытия клеевыми красками: смыть до самой основы. Грунтовать глубоким грунтом марки CapaSol Tiefgrund Pro. Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненные обои из бумаги: Окрашивать без предварительной подготовки. Непрочные обои: удалить без остатка. Смыть остатки обоевого клея и бумажной основы. Грунтовать CapaSol Tiefgrund Pro. Поверхности, покрытые плесенью: удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка, промыть поверхности средством Capatox и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. Устранение мелких дефектов: после соответствующей предварительной обработки устранить дефекты финишной шпатлевкой марки Caparol Akkordspachtel Pro в соответствии с инструкциями по её применению, и при необходимости дополнительно грунтовать.
Метод нанесения	Наносится кистью, валиком или распылителем. Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless: Угол распыления: 50°. Распылитель: 0,010-0,017" Давление при распылении: 9-15 МПа Рабочие инструменты после применения промыть водой.
Структура покрытия	Наносить материал в 2 слоя. При необходимости допускается для 1-го слоя разбавить до 5% воды. Второй слой наносить без разбавления.
Расход	Около 80 мл/м² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: Температура окружающей среды и подложки - + 5 °C.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. Полностью поверхность приобретает прочность и может подвергаться нагрузкам и чистке примерно через 25-30 суток. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность высыхания возрастает.

Замечание	Во избежание видимых наслоений (полошения) покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий приём. При безвоздушном распылении краску необходимо хорошо перемешать. Следы подновления (подкрашивания) на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя гарантировано избежать. Рекомендации по очистке покрытия: Готовое покрытие можно очищать водными неабразивными бытовыми моющими средствами с помощью мягкой ветоши типа микрофибра через 3-4 недели после окраски. После очистки поверхность протереть микрофиброй смоченной чистой водой. Вследствие механического воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия, что не является дефектом.
Замечание	
Указания для безопасного применения	Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.
Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к врачу. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки жидкого материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор. Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.
Декларация состава	Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы.
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	е-mail: info@caparol.by г. Брест: +375 (162) 55 97 17 г. Минск: + 375 (17) 207 46 00 г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21