



Техническая информация

Краска 2-К полиуретановая для напольных покрытий «GOLDBASTIK WD 100»



0,6 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эластичная;
- износостойкая;
- без растворителей;
- цвета разметки: белый, красный, желтый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска

двухкомпонентная

Основа

Компонент А: полиуретановая дисперсия, добавки

Цвет

Компонент Б: изоцианат

Компонент А: в зависимости от колера

Плотность, г/см³

Компонент Б: безцветный

Компонент А: прикл. 1,2 в зависимости от цвета

Расход

Компонент Б: 1,07

ок. 150 г/м²

Готовность к нагрузкам

Способ нанесения

Условия применения

Применение

Морозостойкость

Пожароопасность

Соотношение для смешивания

Жизнеспособность

Время высыхания

Условия хранения

около 0,6 кг на 80 п.м. при ш

через 48 часов при темпер

поролонный валик, валик к

температура воздуха, крас

влажность воздуха менее 6

внутри помещений

нет

нет

5:1

не менее 60 мин. при темпе

до степени 3 при температу

при температуре от +5 до +

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88

info@goldbastik.com

**Срок годности**15 месяцев, в заводской не вскрытой упаковке **ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ****НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначена для нанесения цветной разметки на спортивных площадках следующих видов покрытий, спортивного линолеума (в том числе без полиуретанового защитного слоя); паркета (покрытого лаком или без него); на спортивных покрытиях из ПВХ, ПУР, резины; полиуретановые покрытия; синтетический и натуральный каучук.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, краски и поверхности **не ниже +15°С** и относительной влажности воздуха ниже 75% (<65% - рекомендуется). При необходимости проведите очистку поверхности от бытовых и строительных загрязнений с помощью универсального очистителя, ацетона, ксилола. Периметр линий разметки плотно оклейте с помощью малярного скотча. После оклейки скотчем на спортивный линолеум, спортивные ПВХ и полиуретановые покрытия, синтетический и натуральный каучук, окрашиваемую область обязательно обезжирить очистителем (ацетон или ксилол). Низкие температуры и низкая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и высокая влажность воздуха сокращают время сушки.
2. Смешайте компонент А и компонент Б до получения однородной смеси! Равномерно нанесите краску на поверхность с помощью валика или кисти. Для получения четких краев нанесенной разметки необходимо удалить скотч сразу же после небольшой подсушки краски. Линии разметки игровых площадок на паркетных покрытиях или покрытиях из натурального линолеума могут быть дополнительно защищены 2К лаками.
3. После высыхания краски и удаления скотча следует тщательно смыть остатки клея от скотча ксилолом или ацетоном, так как они будут препятствовать нормальной адгезии последующих слоев краски либо лака. В случае, если перерыв между нанесением разметки и последующими лакокрасочными работами превышает 24 часа, необходимо произвести промежуточную шлифовку.

Не замораживать! Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°С в заводской не вскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно обильно промыть их водой.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.



ООО Голдбастик
220141, г. Минск, ул. Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

Материалы высшей пробы