



Техническая информация

Композиция растворная трехкомпонентная «Ремонтный состав GOLDBASTIK NP 505»



ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобное нанесение;
- профессиональное качество;
- стойкая к истиранию, пластично реагирует на ударные нагрузки, не образуя трещин и микротрещин;
- не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации;
- высокая адгезия к основанию;
- отличные прочностные показатели;
- без растворителей.

60 кг

7,2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска

трехкомпонентная

Основа

Компонент А: полиуретановое связующее, добавки

Компонент Б: изоцианат

Компонент В: минеральный наполнитель

Компонент А: молочный

Цвет

Компонент Б: коричневый

Компонент А: прикл. 1,1 в составе

Компонент Б: 1,07

Плотность, г/см³

Расход

ок. 9,6 кг/м² (при толщине р

Готовность к нагрузкам

через 48 часов при темпера

Способ нанесения

вручную шпателем или стро

Условия применения

температура воздуха и осн

влажность воздуха не мене

внутри помещений

РП1, Д2, В2, Т(значения бу

Применение

Пожарно-технические показатели

Соотношение для смешивания ((А+Б):В) 1:5

Жизнеспособность готовой смеси не менее 20 мин

Время высыхания состава до 12-14 часов

проведения дальнейших работ

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88

info@goldbastik.com

Условия хранения**Срок хранения**

при температуре от +5 до +20 °С

6 месяцев, в заводской не вскрытой упаковке

Подготовительные работы

Подготовка оснований полимерминеральных покрытий полов к ремонту заключается в очистке поверхностей оснований от загрязнений и, при необходимости, удалении отслоившихся, отломанных и непрочно держащихся частей оснований. Очистку поверхностей оснований производят ручным или механизированным способом. По завершении работ по очистке производят обеспыливание поверхностей оснований.

Грунтование ремонтируемого участка

Композицию растворную трехкомпонентную "Ремонтный состав GOLDBASTILNP 505" наносят на предварительно свежезагрунтованные участки.

В качестве грунтовки необходимо использовать грунтовку 1-К полиуретановую GOLDBASTIKBP 77.

Приготовление и нанесение композиции растворной трехкомпонентной "Ремонтный состав GOLDBASTILNP 505"

Композиция растворная трехкомпонентная "Ремонтный состав GOLDBASTILNP 505" выкладывается на свежезагрунтованный ремонтируемый участок. Композицию необходимо уложить до потери липкости грунтовки. В случае потери липкости необходимо нанести новый слой грунтовки.

Перемешать компонент А в заводской упаковке электрическим миксером в течении 20-30 секунд.

В емкость для перемешивания вылить 3,5 кг компонента А, 1,5 кг компонента Б и перемешать 30 секунд до образования однородной светло-коричневой жидкости. Сразу после этого в емкость засыпать 1 мешок (25 кг) компонента В и перемешать в течение 2 минут до образования однородной массы без сухих комков.

После приготовления композиции растворную трехкомпонентную "Ремонтный состав GOLDBASTILNP 505" выложить на ремонтируемый участок и распределить при помощи *металлического шпателя* (гладилки нержавеющей) вровень с основанием. Состав наносят одним или несколькими слоями. Максимально допустимая толщина

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для устройства и ремонта покрытия пола и монолитной стяжки в зданиях и сооружениях различного назначения (производственных и общественных зданиях типа А и Б).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**Условия применения**

Прочность основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (200 кгс/см²).

Влажность основания должна быть не более 5 %.

Температура основания в процессе нанесения состава должна быть от +10 °С до +30 °С.

Температура основания должна быть на +3 °С выше «точки росы». «Точка росы» - это температура воздуха, при которой в помещении образуется конденсат. Температура воздуха на строительной площадке должна быть от +10 °С до +30 °С. Необходимо исключить наличие сквозняков - это может привести к дефектам (пузыри, рябь, шагрень, липкие участки и др.).

Влажность воздуха на объекте должна быть не менее 40 %.

Температура компонентов композиции должна быть 20±2 °С. При высокой температуре на объекте температура композиции должна быть 15±2 °С, а при низкой температуре на объекте, наоборот, температура композиции должна быть 23±2 °С. Необходимо помнить, что температура композиции и основания, влажность и температура воздуха напрямую влияют на такие свойства материалов как вязкость (текучесть), жизнеспособность, сроки полимеризации, внешний вид поверхности и наличие/отсутствие различных дефектов.



наносимого слоя состава – 50 мм. Окончательное уплотнение и выравнивание поверхности производится вручную, круговым движением шпателя или затирочной машины.

их водой.

Расход композиции растворной трехкомпонентной "Ремонтный состав GOLDBASTILNP 505" зависит от ровности основания. Расход при равной толщине слоя 5 мм составляет 9,6 кг/м².

Шлифование основания выполняют не ранее чем на следующий день после ремонта снования композицией растворной трехкомпонентной "Ремонтный состав GOLDBASTILNP 505". После шлифования сухую поверхность очистить при помощи падов, щеток и обеспылить промышленным пылесосом.

В случае использования композиции растворной трехкомпонентной "Ремонтный состав GOLDBASTILNP 505" в качестве финишного покрытия пола, готовность покрытия к восприятию нагрузок при температуре основания 20 °C и влажности воздуха не менее 40 %:

- через 18 часов по покрытию можно ходить,
- через 36 часов покрытие готово к восприятию легких нагрузок,
- через 2 суток покрытие готово к восприятию полных эксплуатационных нагрузок.

При 10 °C эти сроки увеличиваются как минимум в 2 раза.

ХРАНИЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30 °C в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно обильно промыть

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.



ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

Материалы высшей пробы